

DLAŽBULEP

Lepiacia malta na dlažby a obklady na použitie v interiéri a exteriéri. Môžete ju použiť aj na lepenie a stierkovanie zatepovacích systémov.

1. Charakteristika výrobku

DLAŽBULEP je lepiaca malta na báze cementu s prídavkom plastifikačných prísad, vhodná na techniku pokladania dlažby a obkladov do tenkého podložia, lepenie **KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK HASOFT** a lepenie a stierkovanie zatepovacích systémov.

- vhodný na využitie v interiéri aj exteriéri
- **DLAŽBULEP** môžete použiť s prechodovým mostíkom STAVLEP aj na lepenie priamo na starú dlažbu
- vyrovná nerovnosti v podklade až do 10 mm
- má vysokú priľnavosť a pružnosť vďaka vysokému obsahu redispergovateľných polymérov
- má výbornú prídržnosť k betónu, murivu, cementovým a vápenocementovým maltám, sádkokartónu, aj ku **KONŠTRUKČNÝM DOSKÁM HASOFT**
- je trvalo odolný proti vode a odoláva mrazu, čo ju predurčuje na vysoko namáhané a exponované plochy (terasy, lodžie, podlahové vykurovanie, fasády)
- je obzvlášť vhodný na lepenie na hydroizolačné stierky **LEPENKA VO VEDRE** a **KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA**
- spĺňa požiadavky EN 12004 pre zaradenie do skupiny C2

2. Použitie

DLAŽBULEP je jednozložková suchá lepiaca maltová zmes určená najmä na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápenocementových malt, sádkokartónu aj **KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK HASOFT**. S úspechom ho môžete použiť tiež na lepenie a stierkovanie zatepovacích systémov. Doporučujeme ju tiež na lepenie na hydroizolačné stierky **LEPENKA VO VEDRE** a **KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA**. Pri použití prechodového mostíka **STAVLEP** môžete **DLAŽBULEP** použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu.

3. Fyzikálne a mechanické parametre

farba	neštandardná šedá
sytná hmotnosť (kg/m ³)	1410 ± 40
maximálna hrúbka vrstvy	10 mm
mrazuvzdornosť 25 cyklov	>0,75
prídržnosť k podkladu ČSN 722451 (MPa)	>0,5
pevnosť v ťahu v ohybe ČSN 722450 (MPa)	>2,0

4. Skúšobné atesty

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 90/1998 Z.z. . Priebežnú nezávislú kontrolu zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium.

5. Pokyny pre spracovanie

Podklad: Z podkladu odstráňte všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetralý alebo inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním odstráňte všetky hrubé nerovnosti a náliatky. V prípade, že podkladom je stará dlažba, je nevyhnutné ju pred pokládkou upraviť prechodovým mostíkom **STAVLEP** v neriedenej forme podľa pokynov výrobcu na obale produktu.

Príprava malty: Maltu na použitie pripravujte len zmiešaním s vodou. 25 kg vreca rozmiešajte v 3,6 l vody pomalobežným miešadlom. Maltu dokonalo rozmiešajte a nechajte 10 minút odstáť a potom ešte raz krátko premiešajte.

Doba spracovateľnosti výrobku po namiešaní je pri 20°C 6-8 hodín. Doba spracovania po nanesení je cca 30 min. Táto doba sa však môže skrátiť pri veľmi savom podklade, nižšej vlhkosti vzduchu, alebo vonkajšom použití. Vsiaknutiu zámesovej vody do podkladu zabraňuje penetráciou povrchu **STAVLEPom** nariadeným v pomere 1:4 s vodou.

Teplota podkladu ani okolitej atmosféry nesmie byť nižšia ako + 5°C a vyššia ako + 30°C.

Nanášanie malty **DLAŽBULEP** môžete vykonávať v prípade lepenia hrebeňovou stierkou, pri stierkovaní nerezovým hladítkom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. S lepeným materiálom je možné manipulovať cca 20 minút po pokládke. Špárovanie nevykonávajte skôr ako po 24 hodinách (pri teplotách pod +10°C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné až po 28 dňoch. Počas celej doby spracovania a zrenia nesmie teplota malty klesnúť pod +5°C. Prípadné znečistenia kovových líšt a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť, inak na nich zostanú trvalé škvry.

6. Výdatnosť

Výdatnosť (merná spotreba) suchej malty je pri hrúbke vrstvy 1 mm: 1,6 kg/m²

Spotreba pri použití zubovej stierky:

4x4 mm: 1,5 až 2 kg/m²

6x6 mm: 2,5 až 3 kg/m²

10x10 mm: 3,5 až 4 kg/m²

7. Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE nástrekom po 25 kg, alebo do PE vriec po 5 kg. **DLAŽBULEP** chráňte pri doprave a skladovaní pred vlhkosťou. Doba skladovateľnosti v neporušených PE obaloch je 24 mesiacov.

8. Ochrana zdravia pri práci

Práca s lepiacou maltou **DLAŽBULEP** nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a preto zabráňte najmä kontaminácii očí a slizníc. Počas práce dodržujte BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami. Pri ukončení alebo prerušení práce zasiahnutú pokožku okamžite umyte vodou a mydlom a potom ju ošetríte vhodným regeneračným krémom **NAMAŽSE**.

Na výrobok platí TL DLP1/HAS. Údaje vytlačené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a dostupných informácií v dobe vydania. Tento technický list stráca platnosť vydaním nového, aktualizovaného technického listu. V prípade potreby a akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte výrobcu.