

Použití

KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA se používá k lepení podlahových krytin, především pak koberců, které neobsahují žádná změkčovadla.

KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Technická data

Nosič	viskóznové vlákno
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,25 mm, bez nosiče
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	> 50 N / 25 mm
Prodloužení do okamžiku přetržení (DIN EN 14410)*	3 % až 6 %
Oddělovací vrstva	silikonový papír, žlutý
Typ lepidla	syntetický kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥ 30 N / 25 mm
Povrchová lepivost	velmi vysoká
Pevnost ve smyku	dobrá
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
Aplikační teplota	doporučená > 5 °C
Šířky pásu	38 mm, 50 mm
Délka rolí (standart)	5 m, 10 m, 25 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	transparentní
Skladování	+5 °C až +25 °C chránit před UV zářením

* v souladu s přísl. normou DIN

Další technické údaje o **KOBERCOVÉ OBOUSTRANCE** na vyžádání. Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA 941

„kopíruje povrch“

oboustranně lepicí páska s viskóznovým vláknem



Popis

Nosič:

- viskóznové vlákno
- lze trhat rukou

Lepidlo:

- lepidlo ze syntetického kaučuku
- vysoká počáteční i trvalá přilnavost
- velmi vysoká povrchová lepivost

Jednotky balení

Délka role v m	5	10	25	25
Šířky pásu v mm	50	50	38	50
Počet rolí v kartonu	72	72	32	24

Vydáno v září 2011- nahrazuje vydání ze září 2005.

Certifikováno u DQS podle
DIN EN 9001:2000 reg.
číslo 56398-QM



Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST

KOBERCOVÁ OBOUSTRANKA – TL 941