

### Použití

**KREPOVÁ PÁSKA TĚŽKÁ do 80 °C** se skládá z jednostranně impregnovaného houževnatého krepového papíru, který je potažen kaučukovým lepidlem.

**KREPOVÁ PÁSKA TĚŽKÁ do 80 °C** je vhodná jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech, pro lakýrny, pro autolakýrny a automechaniky.

**KREPOVÁ PÁSKA TĚŽKÁ do 80 °C má širokou teplotní odolnost. Je poměrně pevná, ale snadno odstranitelná.** Při odstranění do 2 dnů nezanechává stopy

### Technická data

Nosič	plochý krepový papír jednostranně impregnovaný
Tloušťka pásky (DIN EN 1942)*	0,13 mm bez oddělovací vrstvy
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥75 N / 25 mm
Prodloužení při přetrhu (DIN EN 14410)*	4–6 %
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥4 N / 25 mm
Povrchová lepivost (Tack)	dobrá
Teplotní odolnost (krátkodobá)	90 °C
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Šířky pásů	6 mm až 100 mm
Délka role (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	chamois (lehce krémová)
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **KREPOVÉ PÁSCĚ TĚŽKÉ do 80 °C** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.



### Popis

#### KREPOVÁ PÁSKA TĚŽKÁ do 80 °C

##### Nosič

- krepový papír, jemně krepovaný
- odolný proti přetrhu
- poddajný, roztažný
- odpuzující vlhkost

##### Lepidlo

- lepidlo z přírodního kaučuku
- vysoká koheze
- velmi dobrá přilnavost
- dobrá povrchová lepivost

### Jednotky balení

#### Délka role 50 m

Šířky pásu v mm	15	19	25	30
Počet rolí v kartonu	60	48	36	32
Šířky pásu v mm	38	50	75	
Počet rolí v kartonu	24	24	16	

Vydáno v březnu 2011.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001:2000  
reg. číslo 56398-QM



**HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
www: www.hasoft.cz

# TECHNICKÝ LIST

**KREPOVÁ PÁSKA do 80 °C – TL 132**