

Použití

KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C se skládá z jednostranně impregnovaného houževnatého krepového papíru, který je potažen syntetickým kaučukovým lepidlem.

KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C je vhodná jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování v interiérech.

KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C se používá k vytváření nekonečných pásů z papíru a lepenky v papírenském průmyslu, k balení, svazování a opásávání.

Technická data

Nosič	plochý krepový papír
Tloušťka pásy	0,095 mm
Pevnost v tahu	3,1 kg/cm
Prodloužení v tahu	7–9 %
Typ lepidla	syntetický kaučuk/pryskyřice
Přilnavost	≥3 N / 25 mm
Povrchová lepidivost (Tack)	dobrá
Teplotní rozsah	-30 °C až +60 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Šířky pásů	19–50 mm
Délka role (standard)	50 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	žlutá
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **KREPOVÉ PÁSCĚ do 60 °C** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C**136****„maskovací/balicí“**

Plochá krepová lepicí páska



Popis

KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C

Nosič

- krepový papír, jemně krepovaný
- odolný proti přetruhu
- poddajný, roztažný
- odpuzující vlhkost

Lepidlo

- lepidlo z přírodního kaučuku
- vysoká koheze
- velmi dobrá přilnavost
- dobrá povrchová lepidivost

Jednotky balení

Délka role 50 m

Šířky pásu v mm	19	25	30	38
Počet rolí v kartonu	48	36	28	24
Šířky pásu v mm	50			
Počet rolí v kartonu	24			

Vydáno v březnu 2011.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001:2000
reg. číslo 56398-QM

**HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.**Husovo náměstí 48
588 13 Polnátel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz**TECHNICKÝ LIST****KREPOVÁ PÁSKA do 60 °C – TL 136**