

Použití

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE se používá k parotěsnému spojování a opravám parozábran.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogeny ani sloučeniny těžkých kovů.

Technická data

Nosič	PE fólie stabilizovaná proti působení UV záření, zesílená vložkou s PET vlákny
Tloušťka pásky	0,43 mm
Oddělovací vrstva	hnědý silikonový papír
Typ lepidla	polyakrylátové adhezivní lepidlo
Přilnavost (AFERA 4001)	>30 N / 25 mm
Povrchová lepidlost	velmi vysoká
Pevnost ve smyku	střední
Teplotní rozsah	-30 °C až +80 °C krátkodobě až +100 °C
Aplikační teplota	-10 °C až +40 °C doporučená >5 °C
Odolnost proti vlhkosti	dobrá
Šířky pásů	50 mm
Délka role (standard)	25 m
Průměr vnitřního jádra	78 mm
Barva	zelená
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **PAROTĚSNÉ PE PÁSCE NA FÓLIE** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.



Popis

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE je velmi poddajná a roztažná těsnicí lepicí páska. Je potažená polyetylenovou fólií s akrylátovou disperzí odolnou proti vlhkosti. Má vysokou počáteční i trvalou přilnavost, a to i za nízkých teplot a vynikající odolnost proti stárnutí. Vláknenná vložka zabraňuje nadměrnému roztažení lepicího pásu.

Jednotky balení

PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE

Délka role 25 m

Šířky pásu v mm 50

Počet rolí v kartonu 12

Vydáno v červenci 2011 .

TECHNICKÝ LIST**PAROTĚSNÁ PÁSKA PE NA FÓLIE – TL 587**

Certifikováno u DQS podle
DIN EN 9001:2000 reg.
číslo 56398-QM



Distributor:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz