

## Použití

**SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS** slouží k zabránění přenosu kročejového hluku z podlahy do konstrukce. Je vhodný zejména k utěsnění spár proti průvanu, k přerušení tepelného mostu a k zamezení stékání hnané dešťové vody.

Je rovněž vhodný pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavbách a pro suché zasklívání.

Střední tvrdost zaručuje přilnutí pásky na povrchy s drobnými nerovnostmi.

Složení pásky umožňuje nýtovat či šroubovat skrz pásku bez rizika její deformace.

**SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS** lepíme na spodní část profilu těsně před jeho mechanickým připevněním na podlahu, stěnu nebo strop univerzálními spojovacími prvky.

## Technická data

Nosič	pěnový polyetylén
Tloušťka pásky	3 mm
Pevnost v tahu	24 N/m <sup>2</sup>
Prodloužení v tahu	105 %
Hustota	135–200 kg/m <sup>3</sup>
Typ lepidla	akryl
Povrchová lepidlost (Tack)	vysoká
Teplotní rozsah	-30 °C až +70 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Odolnost proti vlhkosti	výborná
Šířky pásů	30–90 mm
Délka role (standard)	30 m
Průměr vnitřního jádra	78 mm
Barva	šedá
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **SÁDROKARTONÁŘSKÉM PE PÁSU** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.



## Popis

**SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS** je samolepicí páska na bázi PVC s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

## Jednotky balení

### Délka role 30 m

Šířky pásu v mm	30	45	65	90
Počet rolí v kartonu	15	10	7	5

Vydáno v květnu 2009.

Výhradní dovozce do ČR:

**HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
www: www.hasoft.cz

**TECHNICKÝ LIST****SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS – TL 001**