

# ŠPÁROVAČKA

Suchá maltová zmes určená na špárovanie obkladov a dlažieb, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Obsahuje anorganické spojivá, plnivá a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské vlastnosti

## 1. Charakteristika výrobku

**ŠPÁROVAČKA** je šedá alebo biela flexibilná špárovacia malta, na báze cementu.

## 2. Použitie

**ŠPÁROVAČKA** sa používa na špárovanie obkladov a dlažieb so šírkou špár do 5 mm.

Na špárovanie kuchynských pracovných dosiek doporučujeme použiť radšej sanitárny silikón.

Po vyzretí je špárovačka odolná voči mrazu a vode, nepraská, je stálofarebná a odoláva alkalickým látkam.

POZOR – špáry vyplnené touto hmotou sa môžu podľa miestnych podmienok farebne nepatrne líšiť od vzoriek farieb sanitárnej keramiky. Svetlé špáry sa veľmi ľahko znečisťujú, preto na špárovanie podláh doporučujeme zvoliť tmavšie farebné odtiene. **ŠPÁROVAČKA**, ktorá vnikne do tenkých trhliniek v keramike, môže tieto nepríjemne zvýrazniť.

Špárovanie doporučujeme vyskúšať na testovacej ploche.

Prípadné znečistenie hliníkových a eloxovaných ukončovacích líšt okamžite očistite, inak by na nich mohli zostať trvalé škvrny.

**ŠPÁROVAČKA** sa ľahko rozmiešava a spracováva. Špáry majú hladký povrch.

## 3. Fyzikálne a mechanické parametre

Teplota pri spracovaní: min. +5°C (vzduch i podklad).

Spotreba závisí od profilu, hĺbky a šírky špár a od formátu obkladov alebo dlažieb:

Formát 15x15 cm:	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Formát 20x20 cm:	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Stredne drobná mozaika:	cca 0,8 kg/m <sup>2</sup>
Spotreba vody na 5 kg:	cca 1,8 litra, na 20 kg 7,2 litra

Pri 20°C a 65% vlhkosti vzduchu: doba zavädnutia: 10 minút

Pochôdzne cca po 24 hod. (pri teplotách pod +10°C sa tieto doby výrazne predlžujú)

Úplné vyzretie po cca 28 dňoch.

Maximálna šírka špáry: 5 mm

## 4. Skúšobné atesty

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 90/1998 Z.z. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba.

## 5. Pokyny na spracovanie

**Podklad:** Špáry je potrebné vyčistiť, prípadne aj vyškrabať. Pokiaľ je podkladová malta suchá, je vhodné ju mierne navlhčiť.

**Príprava malty:** Starostlivo rozmiešajte v čistej vode, nechajte 10-15 minút odstáť a potom ešte raz krátko rozmiešajte. Podľa možností použite miešadlo s nízkymi otáčkami (do 1000 ot./min.)

**Doba spracovateľnosti** výrobku je pri 20°C a 65% vlhkosti vzduchu cca 2 hodiny.

**Teplota podkladu**, ani okolitej atmosféry nesmie byť nižšia ako +5°C a vyššia ako +30°C.

**Nanášanie malty: ŠPÁROVAČKU** vtlačte gumovou stierkou alebo špárovacou špachtľou do špáry a potom stiahnite. **ŠPÁROVAČKU** nechajte 15-20 minút zavädnúť, kým povrch zmatnie. Po zatuhnutí prebytočnú hmotu omyte vlhkou hubkou alebo handričkou. Po dostatočnom vyschnutí **ŠPÁROVAČKY** obklad umyte. Na finálne očistenie doporučujeme použiť materiál **PUSŤTOHNEĎ**.

## 6. Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE nástrekom po 20 kg, alebo do PE vriec po 5 kg. **ŠPÁROVAČKU** počas dopravy a skladovania účinne chráňte pred vlhkosťou! Doba skladovateľnosti v neporušených papierových obaloch je 12 mesiacov, v PE vreciach 24 mesiacov.

## 7. Výdatnosť

Spotreba závisí od profilu, hĺbky a šírky špár a od formátu obkladu či dlažby:

Formát 15x15 cm: cca 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
Formát 20x20 cm: cca 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
Stredne drobná mozaika: cca 0,8 kg/m<sup>2</sup>

## 8. Ochrana zdravia pri práci

Práca so **ŠPÁROVAČKOU** nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky a preto je potrebné zabrániť kontaminácií oči a slizníc. Počas práce dodržiavajte BOZ, platné pre práce s cementovými alebo vápennými maltami. Pri ukončení alebo prerušení práce zasiahnutú pokožku okamžite umyte vodou a mydlom a potom ju ošetríte vhodným regeneračným krémom **NAMAŽSE**.

Pre výrobok platí TL SH/HAS. Údaje vytlačené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a dostupných informácií v dobe vydania. Tento technický list stráca platnosť vydaním nového, aktualizovaného technického listu. V prípade potreby a akýchkoľvek pochybností či nejasností, kontaktujte výrobcu.

Výrobca neručí za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologického postupu.