

Použití

UNIPÁSKA se používá k utěšňování potrubí a větracích kanálů.

Je vhodná k upevňování fólií na problematických podkladech jako je omítka nebo beton.

Lze použít pro lepení PE-fólií na stavbě a při sanování azbestu.

UNIKOLEČKO se používá k označování, k dočasnému přilepování instrukcí, dodacích či přepravních listů.

Technická data

Nosič	buničitá stříž, potažená vrstvou PE
Tloušťka pásky (bez nosiče)	0,23 mm
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥80 N/25 mm
Prodloužení v tahu (DIN EN 14410)*	5 až 15 %
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥8 N/25 mm
Povrchová lepivost (Tack)	vysoká
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
Aplikační teplota	-10 °C až +40 °C doporučená >5 °C
Šířky pásů	19–100 mm
Délka role (standard)	40 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	stříbřitě šedá , černá, bílá v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením
Skladování	

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **UNIPÁSCE** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

UNIPÁSKA

249

„opravář v roli“

Lepicí pás s buničitou stříží, potažený vrstvou PE



Popis

UNIPÁSKA A UNIKOLEČKO se skládá z buničité stříže, na rubu potažené polyetylénem, se silně lepivým lepidlem z přírodního kaučuku, s velmi dobrou odolností proti stárnutí. Snadno se odvíjí.

Jednotky balení

UNIPÁSKA - návin 50 m

Šířky pásu v mm	19	25	30	38
Počet rolí v kartonu	48	40	32	24
Šířky pásu v mm	50	75	100	
Počet rolí v kartonu	20	12	12	

UNIKOLEČKA

Počet koleček ve dvou řadách na roli	4000 ks
--------------------------------------	---------

Vydáno v červnu 2011, nahrazuje červen 2010.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001:2000
reg. číslo 56398-QM



Distributor:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST

UNIPÁSKA – TL 249