



HASOFT®

STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM

– prvá pomoc, aby stena nevlhla

2v1 80% účinnej látky - SILÁNU

Charakteristika výrobku:

Hydrofobizačný krém nestekavej konzistencie na trvalú ochranu muriva, betónu a iných savých a minerálnych podkladov pred dažďovými zrážkami, vlhkosťou a vodou. Na použitie aj ako vodorovná izolácia v murive, kde bráni kapilárnemu vztlánaniu murivom.

NENASÁVAJ KRÉM

prvá pomoc proti striekajúcej vode

- Preniká do hĺbky materiálu
- zníži nasiakavosť na menej než 90 %
- nemení farbu podkladu
- bez zápachu, pre interiéry aj exteriéry
- nestekavá krémová konzistencia
- je možné na neho aplikovať náter.

STENUSUŠ KRÉM

prvá pomoc proti vztlínajúcej vode

- Vyvrátaš, vytlačíš – hotovo
- účinná látka SILÁN prenikne do okolia vrty
- preruší cestu vztlínajúcej vode
- funguje desiatky rokov
- jednoduchá aplikácia len z jednej strany.



NOVINKA, je alternatívou STENUSUŠA, zmrazovacích patrón

STENUSUŠ KRÉM je jednozložková hydrofobizačná hmota s mimoriadnou schopnosťou prenikať do hĺbky materiálov kapilárnym systémom proti smeru vody a tým spôsobuje trvalé vysušenie tehlového, kamenného, zmiešaného a nepáleného muriva, betónu, pórobetónu, pieskovca a dutinových tehál.

Príprava na aplikáciu spočíva v odstránení pôvodnej omietky najmenej 0,5 m nad hranicou zvlhnutia muriva. Maltové škáry sa musia preškrabať aspoň do hĺbky 20 mm. Otvory s priemerom 12 mm a rozstupom 70 – 110 mm vrtajte z jednej strany muriva vodorovne v maltovej škáre (najlepšie pod všetkými zvislými škárkami). Hĺbka vrtu sa rovná hrúbke muriva mínus 30 mm. Po vyvrtaní otvoru je nutné vysať alebo vyfúkať tlakovým vzduchom všetky nečistoty z vrtu.

Aplikáciu vykonávame pomocou tlakového postrekovača alebo aplikáčnej pištole. Aplikčná trubica sa zasunie do konca vrtu a za postupného vyťahovania sa vyplní celý vrt pomocou krému. Ošetrenú stenu necháme vetrať, pokiaľ je to možné, čo najdlhšie. Omietkový systém HASSAN alebo omietku zušľachtenú SANAČNÝM KONCENTRÁTOM 3 v 1 je možné nanášať najskôr o 14 dní. Napojenie vodorovnej izolácie na zvislé murivo až po úroveň vykonaných vrtov je vhodné zhotoviť pomocou výrobku LEPENKA VO VEDRE.

Výdatnosť:			
hrúbka steny	150 mm	300 mm	450 mm
priemer vrtáku	12 mm	12 mm	12 mm
hĺbka vrtu	135 mm	285 mm	435 mm
orientačná spotreba na bm	150 g	300 g	450 g

NENASÁVAJ KRÉM je jednozložková hydrofobizačná hmota s mimoriadnou schopnosťou prenikať do hĺbky materiálov kapilárnym systémom. Používa sa ako trvalá ochrana muriva, betónu, omietok a pod. proti dažďu, striekajúcej vode a vlhkosti. Je možné ho použiť aj ako ochranu proti rastu machov a lišajníkov, vyplavovaniu spojív a tvorbe vápenných výkvetov. Chráni podklady pred pôsobením mrazových cyklov. Po aplikácii nie je povrch leský.

Príprava podkladu spočíva v odstránení všetkých nesúdržných častí z podkladu, najmä machu, rias alebo iných znečistení. Minerálny podklad musí byť suchý a savý.

Nanášanie NENASÁVAJ KRÉMU sa vykonáva pomocou štetca alebo valčeka v jednom pracovnom kroku. Musí dôjsť k celoplošnej aplikácii bez porúch. Povrch môže pri aplikácii stmavnúť, ale postupne dôjde k spätnému zosvetleniu do pôvodných odtieňov. Nanášanie výrobku sa nesmie vykonávať v daždi.

Výdatnosť: 0,1 – 0,4 kg/m²

Balenie a skladovanie

STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM je balený do PP vedier 1 kg a 8 kg a do kartúše 250 g. Výrobok sa skladuje v pôvodných obaloch v suchu pri +5 °C až +25 °C. Minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom obale.

Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodnou aplikáciou alebo nedodržaním technologického postupu.