

ARDACOLOR FLEX slúži na škároveanie keramického obkladu a dlažby, nenasiakavých keramických páskov, dlažby z podlahového klinkeru, prefabrikovanej betónovej dlažby a prírodného kameňa citlivého na zmenu farebného odtieňa. Pre interiéry, exteriéry, oblasti pod vodou a podlahové vykurovanie.

Na balkóny a terasy, do kúpeľní a nádrží, do sanitárnych oblastí, mokrych priestorov, verejných priestorov s vysokým mokrym zaťažovaním, pre oblasti zaťažované kolesami vozidiel a pre staničné podchody. Na podklady s vysokým pretváraním, ako sú vykurované potery, suché potery, prefabrikované betónové diely a drevotrieskové dosky, v oblastiach so silnými zmenami teplôt, ako sú chladiace sklady, výstavné priestory a pod. Pri prírodnom kameni citlivom na zmenu odtieňa, najmä s brúseným poréznym alebo zdrsneným povrchom vykonajte skúšku vopred. Pri vysokom chemickom namáhaní krytiny použite epoxidovú škárovaciu hmotu ARDACOLOR XTREM EASY.

ARDACOLOR FLEX je flexibilná škárovacia malta na báze cementu, ponúka vysokú príľnavosť k škáre aj pri spekaní dlažby a tvrdení bez trhlín. Výrobok je s nízkym obsahom chromátov. Podľa predpisu ČSN EN 13888 spadá do kategórie CG 2.

VÝHODY, POUŽITIE

- pre šírku škáry od 3 do 20 mm
- pre interiéry, exteriéry aj oblasti pod vodou
- mechanicky a tepelne vysokozaťažiteľná
- rýchlo tvrdnúca
- súdržná, jednoducho spracovateľná konzistencia
- mrazuvzdorná a vodeodolná
- vysoká príľnavosť ku škáre aj pri spekaní dlažby
- pochôdna po 2 hodinách

APLIKÁCIA PRÍPRAVA PODKLADU

Pred začiatkom škárovania sa v prípade nutnosti škáry vyškrabú a plocha sa vyčistí. Škáry musia byť bez zvyšku malty. Pri škárovaní je mimoriadne dôležité, aby podklad bol rovnomerne suchý. Škárovanie nerovnomerne suchého podkladu je príčinou tvorby škvŕn v škárovacej hmote.

NÁVOD NA POUŽITIE

ARDACOLOR FLEX nespracovávajúte pri teplote okolia a podkladu pod +5 °C. Škárovanie je možné začať až po vyzretí lepiacej malty, čo predstavuje 3 až 24 hodín, podľa druhu použitého lepidla. ARDACOLOR FLEX sa v čistej nádobe na maltu zmieša s čistou a studenou vodou v pomere cca 4–5 litrov vody na 25 kg alebo cca 0,8–1 liter vody na 5 kg škárovacej hmoty. Škárovacia hmota sa mieša vŕtačkou vybavenou zodpovedajúcou miešacou špirálou, kým sa nedosiahne konzistencia bez hrudiek. Škárovacia hmota sa ihneď potom začne spracovávať. Doba spracovateľnosti pri +18 °C predstavuje cca 30 minút.

POZOR, tuhnúci materiál je možné počas doby spracovateľnosti (cca 30 minút po rozmiešaní) premiešaním pomalými otáčkami urobiť opäť ľahko spracovateľným (súdržnejším). Do tuhnúcej škárovacej hmoty sa v žiadnom prípade nesmie pridávať voda!

Škárovacia hmota sa najlepšie nanáša gumovou stierkou najprv naprieč a potom ešte jedenkrát v diagonálnom smere do škár. Venujte pozornosť tomu, aby škára bola hmotou úplne vyplnená. Po zavŕnutí škárovacej hmoty sa povrch krytiny vyčistí navlhčenou hubou alebo hladidlom s hubou. Čerstvo vyškárované plochy chráňte pred rýchlym vyschnutím, ktoré spôsobuje prievan alebo priamy slnečný svit. ARDACOLOR FLEX je po cca 2 hodinách pochôdzna a po cca 12 hodinách zaťažiteľná chôdzou. Po zaschnutí škárovacej hmoty sa jemný závoj na povrchu krytiny odstráni vyleštením suchou a čistou handrou, ktorá nespôsobí zafarbenie škáry. Vyškárované plochy omyte čistou vodou. Na ošetrovanie a čistenie škárovacích plôch používajte iba neutrálne čistiace prostriedky.

UPOZORNENIE

Na škárovanie používajte materiál s rovnakou šaržou. Škárovanie vykonávajúte za stálych teplotných a vlhkostných podmienok.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	podľa vzorkovnice
čas tvrdnutia	2 hodiny
doba spracovateľnosti	30 minút (+18 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)
doba zrenia	7 dní
merná spotreba zámesovej vody	1,0 l/5kg; 5,0 l/20kg
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	18 mesiacov
výdatnosť	0,5 až 5,0 kg/m ² v závislosti od hĺbky škáry a formátu

Jednotky balenia

balenie	v kartóne	
5 kg	antracit	1 ks
5 kg	stredne šedá	1 ks
5 kg	svetle šedá	1 ks

Vydáno 29. 6. 2015, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..

