

BOSTIK FOLIEN KLEBER je mnohostranne použiteľné disperzné lepidlo so silnou počiatočnou a stálou konečnou lepiivosťou. Pre vzduchotesné lepenie stavebných fólií na stavebné objekty podľa DIN 4108-7.

BOSTIK FOLIEN KLEBER je jednozložkový disperzný lepiaci a tesniaci tmel na báze syntetickej živice, trvale elastický a stabilný. Vyrovnáva objemové zmeny konštrukcií, čím zaisťuje trvalé utesnenie. Priľne na všetky bežné stavebné fólie (fólie s hladkým alebo drsným povrchom, sulfátový papier, filc, lepenku, hliník) a súčasne, bez použitia základného náteru, aj na bežné stavebné materiály ako kameň, betón, omietka, drevo a kov.

VÝHODY, POUŽITIE

- neobsahuje rozpúšťadlá
- pachovo neutrálny
- silná počiatočná lepiivosť
- ideálne na tesnenie parotesných fólií
- stabilná konzistencia pre spracovanie v pozícii nad hlavou

APLIKÁCIA

BOSTIK FOLIEN KLEBER musí byť aplikovaný na suchý podklad, nečistoty ako prach, mastnoty, oleje, decht, bitúmen a silikóny musia byť odstránené. Na lepenie/tmelenie jednotlivých materiálov doporučujeme vykonať vlastné skúšky.

BOSTIK FOLIEN KLEBER sa nanáša ako 6 mm hrubá „húsenica“ na pevný podklad. Nerovnosti je potrebné vyrovnať silnejšou vrstvou lepidla. Parotesná fólia sa opatrne pritlačí na húsenicu lepidla tak, aby zostala zachovaná vrstva hrúbky 3–4 mm. Už vykonané napojenie doporučujeme neskôr skontrolovať, či sa spoje dodatočným namáhaním, vniknutím vlhkosti, pôsobením mrazu alebo uvoľnením podkladu neodlepili.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je zhruba 15 metrov s priemerom „húsenice“ 5–6 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	svetlomodrá
čas tvrdnutia	27–72 hod v závislosti od podkladu a vzdušnej vlhkosti
hustota	1,20 g/cm ³
odolnosť voči teplu	-20 °C až do +80 °C
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +30 °C, chrániť pred mrazom
skladovateľnosť	18 mesiacov



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne
290 ml	20 ks

Vydáno 17. 10. 2013, revidováno 22. 5. 2017

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačný a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz