

BUTYL ALU PÁSKA HRÚBKA 1 MM sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie oplechovaných izolačných materiálov. Je vysoko priľnavá, aj pri nízkych teplotách, na všetky bežné stavebné materiály. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupov pary. Páskou je možné lepiť ako preplátované spoje fólií, tak aj ich napojenia na drevené, tehlové aj betónové podklady, ktorých škáry a spoje dobre kopíruje.

BUTYL ALU PÁSKA HRÚBKA 1 MM je samolepiaca páska zložená z vrstvy hliníka/PET – špeciálnej UV stabilnej vrstvy a jednostranne naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- aplikácia za studena
- vynikajúca tepelná stabilita
- odolná proti roztrhnutiu
- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- odolná voči vode
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolná voči starnutiu a UV žiareniu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu
- bez rozpúšťadiel

APLIKÁCIA

Pri BUTYL ALU PÁSKE HRÚBKA 1 MM musí byť znášateľnosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. Odmotajte pásku na požadovanej dĺžky, odstráňte ochranný prúžok zakrývajúci lepidlo a pásku na požadovanom mieste uhladte v smere od stredu k okraju, aby došlo k vytlačeniu vzduchových bublín. Pri aplikácii medzi 0 °C a 5 °C bráňte tvorbe námrazy alebo kondenzácie na podklade. Pri spájaní dvoch pásov použite presah minimálne 5 cm. Páska nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne. Na inštaláciu postačí PRÍTLAČNÝ VALČEK 4 CM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	0 °C až do +40 °C
farba	hliník - PET / STD: hliník, olovo, terakota, grafit
emisie prchavých organických látok (TVOC)	30 µg/m³
faktor difúzneho odporu	2720000
obsah sušiny	100 %
odolnosť proti pretrhávaniu	8 N
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +90 °C
pevnosť pri odlupovaní	20 N / cm
pevnosť v ťahu pozdĺžna	185 N / 50 mm
pevnosť v ťahu priečna	200 N / 50 mm
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	10 %
predĺženie pri pretrhnutí priečnej	20 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +40 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	12 mesiacov
hrúbka celková	1,0 mm
trieda reakcie na oheň	E
	0 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
10 m	50 mm	12 ks
10 m	75 mm	8 ks
10 m	100 mm	6 ks

Vydané 7. 4. 2022, revidované 9. 4. 2022.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz