

PAROBRZDA SD2 CONTROL sa používa ako inteligentná parobrzdná zábrana a vzduchotesná bariéra podľa DIN 4108 a v zmysle EnEV. Je vhodná do interiéru novostavieb, vhodná je tiež do nízkoenergetických domov aj drevostavieb a rekonštruovaných budov. V kombinácii s lepiacimi páskami napr. **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFIL alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFIL tvorí spoľahlivé systémové riešenie v oblasti striech.

PAROBRZDA SD2 CONTROL je parobrzdná fólia zložená z dvojvrstvovej fólie.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7

APLIKÁCIA

PAROBRZDA SD2 CONTROL sa pripevňuje k dreveným konštrukciám sponkami alebo klincami s plochou hlavou, k nosným konštrukciám podhládov (napr. CD profilom) sa pripevňuje obojstranným **970** LEPIDLOM V PÁSKE PROFIL. Prieniky prichytenia fólie je nutné prelepiť **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFIL alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFIL. Týmto páskami sa fólia musí zlepiť aj v presahoch.

Napojenie fólie na stavebné konštrukcie, napr. na obvodovú stenu či neohobľované trámy, sa systémovo rieši kombináciou prítlačnej laty s tesnením **315** PENA PUR V PÁSKE alebo **651** BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA. Možno je aj použitie lepidla z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).

Všetky priestupy cez fóliu je nutné prelepiť a utesniť **605** BUTYLOVOU PÁSKOU SUPERFLEXIBILNOU, ktorá dokáže univerzálne skopírovať akýkoľvek tvar priechodu.

Napojenie na strešné okná je vhodné riešiť podľa predpisu ich výrobcu. Obyčajne sa tesní **651** BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU BEZ NOSIČA v oblasti rámu okna, ostatné preplátované spoje fólií konštrukčných priechodov sa aj v tomto prípade lepia **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFIL alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFIL.

Podhládové dosky sa doporučuje kotviť do viacúrovňového roštu tak, aby skrutky neperforovali fóliu. Kotviace prvky takejto konštrukcie sa potom doporučuje tesniť **602** SKRUTKOTESNOU PÁSKOU.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	biela, potlač
ďutinka	72 mm
ekvivalentná difúzna hrúbka sd	2,3 ± 0,2 m
formát	1,5 m × 50 m
hmotnosť plošná	95 g/m ² (±7 %)
nosič	dvojvrstvová kompozitná fólia
odolnosť voči teplu	-20 °C až +80 °C
pevnosť v trhu pozdĺžna	≥ 100 N / 50 mm
pevnosť v trhu priečna	≥ 80 N / 50 mm
predĺženie pri pretrhnutí pozdĺžne	60 %
predĺženie pri pretrhnutí priečnej	60 %
sila v trhu pozdĺžna	≥ 50 N
sila v trhu priečna	≥ 50 N
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	rooftite, systémový produkt pre obvodové plášte budov
hrúbka celková	0,14 mm
trieda reakcie na oheň	trieda E, B2 podľa DIN 4102
vodotesnosť	spĺňa



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	1500 mm	1 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 25. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz