

PAROTESNÁ PÁSKA PAP PROFI sa používa na teplej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary podľa DIN 4108 časť 7 v oblasti šikmých striech. Lepené môžu byť preplátované spoje fólií, PP vliesov alebo nepovoskovaných papierov, spoje hliníkových pásov alebo dosiek OSB.

PAROTESNÁ PÁSKA PAP PROFI je samolepiaca páska zložená zo špeciálneho papiera potiahnutého filmom z PE fólie a jednostranne naneseného polyakrylátového adhezívneho lepidla krytého ochranným prúžkom.

**VÝHODY, POUŽITIE**

- vzduchotesná podľa DIN 4108-7
- spĺňa prísne požiadavky DIN 4108-11
- nosič trhateľný rukou
- nosič aj lepidlo odolné voči vode
- veľmi vysoká priľnavosť lepidla

**APLIKÁCIA**

PAROTESNÁ PÁSKA PAP PROFI musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	biela
dotyková lepkavosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,50 mm
informácie a varovania	na napojenie na nerovné podklady odporúčame naše tesniace pásky na báze butylkaučuku (BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA alebo BUTYL ALU PÁSKA)
lepidlo	polyakrylát
nosič	špeciálny papier, potiahnutý filmom z PE fólie
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	3 až 5 %
priľnavosť	≥ 40 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
špeciálne informácie	rooflite, systémový produkt pre obvodové plášte budov
hrúbka celková	0,35 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	> 150 N / 25 mm


**Jednotky balenia**

návin	šírka	v kartonu
40 m	50 mm	12 ks
40 m	100 mm	12 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 16. 11. 2023.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.