

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 je určený pro rychlé opravy jako např. vyplňování drobných dutin, uzavírání trhlin, vyplňování děr a prohlubní, osazování a montáž ocelových a plastových dílů do betonu a zdiva.

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 je během minut zrající cement pro rychlé opravy a montáže, stejně jako pro urychlení zrání směsí písku a cementu. Po vyžrání nepropouští vodu a odolává vlivům počasí.

APLIKACE

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 se rychle smísí s vodou (mísící poměr pro balení 5 kg = cca 850 ml vody) do dosažení plastické konzistence a poté se okamžitě zpracuje.

Při použití výrobku jako přísady do omítky nebo betonu se BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 nejprve v suchém stavu smísí s cementem a pískem. Poté se přidá voda a směs se míchá až do dosažení plastické konzistence.

Vždy připravujte jen takové množství materiálu, které stihnete v době zpracovatelnosti spotřebovat.

Minerální podklad musí být savý, pevný a nosný. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuku, olejů, prachu, barev a dalších separačních látek. Vrstvy z cementové kaše, vápenné nebo pojivové nátěry se musí odstranit pískováním nebo frézováním. Správně navlhčený podklad zůstává až do konce aplikace matově vlhký. Případně stojící voda musí být z podkladu odstraněna.

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 se do děr nanáší zednickou lžící, zhutní se a ihned vyhladí. Po cca 15 minutách dosáhne malta konečnou pevnost.

Do doby úplného vyžrání výrobku s instalovaným prvkem nepohybujte.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyžrání pouze mechanicky.

YDATNOST

Mísící poměr pro balení 5 kg = cca 850 ml vody.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Pro zacházení s výrobkem, stejně jako pro zpracovávání směsi platí, z důvodu alkalické reakce, označení „Dráždivý“. Výrobek obsahuje cement. Dráždí oči a pokožku. Nebezpečí vážnějšího poškození očí. Možná senzibilace při kontaktu s pokožkou. Chraňte před dosahem dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí vyjměte případné kontaktní čočky a důkladně vypláchněte vodou. Poté konzultujte s lékařem. Používejte vhodné ochranné rukavice a těsně přilnavé ochranné brýle.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	šedá
doba tuhnutí	cca 8 minut
doba tvrdnutí	cca 15 minut
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců



Jednotky balení

balení	v kartonu
1 kg	1 ks
15 kg	1 ks
5 kg	1 ks

Vydáno 10. 11. 2013, revidováno 19. 9. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.