ROHOVÁ PÁSKA NA SÁDROKARTON STRAIT-FLEX ARCH-FLEX

pružná a přece nepraská

ARFL

STRAIT-FLEX ARCH-FLEX slouží k vyztužení veškerých rohových spár při provádění finálních povrchových úprav např. žebra kleneb, klenutých nadpraží oken a dveří. Nejširší použití je zejména při překrytí rohových spár u sádrokartonových konstrukcí.

Páska je na bázi PVC, celulózy a skelných vláken určená pro vyztužení a překrytí zakřivených rohových spár, zejména u sádrokartonových konstrukcí.

Podélný prolis a příčná perforace pásky umožňuje její vytvarování do jakéhokoli úhlu i poloměru. Páska se dodává v papírovém kartonu o návinu až 30 m = práce s minimálními zbytky pásky, snadná manipulace a zamezení poškození při přepravě nebo v náročných podmínkách na stavbě.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nepraská
- vytváří flexibilní linie
- několikrát pevnější než běžné sklotextilní, nebo papírové pásky
- nekroutí se, netrhá a nevytváří puchýře
- odolává mechanickému poškození, změnám teploty, vodě i vlhkému prostředí
- rychlejší montáž o 25–50 % ve srovnání s papírovou páskou
- ideální pro použití v koupelnách

APLIKACE

Upravte STRAIT-FLEX ARCH-FLEX na požadovanou délku a její konce zařízněte v úhlu 45°. Pásku přeložte na polovinu tak, aby se potištěné strany dotýkaly. Poté přehněte a odtrhněte okrajové pásky, čímž docílíte maximální ohebnosti výrobku. Pokud STRAIT-FLEX ARCH-FLEX používáte v přechodu z přímého rohu do rohu obloukového, odtrhněte okrajové pásky pouze v požadované délce budoucího zakřivení. Rohovou lžící rovnoměrně naneste některý z řady sádrových spárovacích tmelů a do něj vtlačte STRAIT-FLEX ARCH-FLEX. Zednickým náčiním vyhlaďte nerovnosti a odstraňte přebývající množství stěrky. Na povrch pásky se ihned nanese finální pasta. Po jejím zaschnutí povrch přebruste v lehce plynulý a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	>5 °C
barva	bílá s šedým značením
nosič	PVC, celulóza, skelná vlákna
odolnost proti teplu	−30 °C až +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	>25 MPa
prodloužení při přetržení	150 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,84 mm

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
5 m	86 mm	27 ks
15 m	86 mm	12 ks
30 m	86 mm	12 ks

Vydáno 18. 10. 2022, revidováno 28. 4. 2023.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz