

SK 3000 S VORANSTRICH je vodou riediteľný penetračný náter pre akékoľvek mierne vlhké alebo silno nasiakavé podklady a podklady s veľkými pórmí pre zlepšenie priľnavosti BITÚMENOVÝCH SAMOLEPIACICH PÁSOV.

SK 3000 S VORANSTRICH je mimoriadne hodnotný bitúmenový penetračný náter.

VÝHODY, POUŽITIE

- pripravený pre okamžité spracovanie

APLIKÁCIA

Pri nízkych teplotách musí byť zaručené, že povrch podkladu je pred aplikáciou výrobku bez ľadu. Vlhkosť, ktorá je obsiahnutá v murive musí mať možnosť vystúpania z konštrukcie. V prípade uzatvorenia vlhkosti v konštrukcii hrozí riziko tlaku pár, ktoré môžu zapríčiniť separáciu nanášaných výrobkov od podkladu.

SK 3000 S VORANSTRICH je možné nanášať priamo z vedra. Nanášanie sa vykonáva valčekom, kefou alebo vhodným striekacím zariadením v jednej rovnomernej vrstve. Na menej nasiakavé alebo vlhké podklady možno výrobok pri spracovávaní do +5 °C nariediť pre ľahšiu spracovateľnosť v pomere 1:1 vodou.

Počas nanášania a následne po dobu, kým sa vytvorí film na povrchu náteru (cca 1 až 3 hodiny) nesmie na povrch náteru dopadať zrážková voda.

SK 3000 S VORANSTRICH musí byť pred započatím ďalších prác úplne preschnutý a musí vykazovať dostatočnú priľnavosť k podkladu. Na povrchu BITÚMENOVÉHO PREDNÁTERU nesmie byť rosa alebo skondenzovaná vlhkosť, pri nízkych teplotách prípadne ľad.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) činí v jednej vrstve cca 300 g/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-5 °C až do +30 °C
farba	čierna
hustota	1000 kg/m ³
obsah sušiny	60%
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov
špeciálne informácie	zabráňte pôsobeniu priameho slnečného svitu



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne
10 kg	1 ks

Vydáno 15. 9. 2013, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..