

SPÁROVAČKA NA BALKÓNY je suchá maltová směs určená pro vodotěsné spárování obkladů a dlažeb pro vnitřní i venkovní použití. Používá se ke spárování obkladů a dlažeb s šířkami spár do 5 mm. Pro spárování kuchyňských pracovních desek doporučujeme použít raději sanitární silikon.

POZOR – spáry vyplněné tmelem se mohou podle místních podmínek barevně nepatrně lišit od vzorků barev sanitární keramiky.

POZOR – SPÁROVAČKA NA BALKÓNY nenahrazuje hydroizolační nátěry!

SPÁROVAČKA NA BALKÓNY je flexibilní spárovací malta na bázi cementu s obsahem speciální hydrofobní přísady. Obsahuje anorganická pojiva, plniva a hydrofobní přísady, které zaručí minimální nasákavost spárovací hmoty. Po vyzrání je odolná vůči mrazu a je vodoodpudivá, stálobarevná a odolává alkalickým látkám.

VÝHODY, POUŽITÍ

- snadné rozmíchání a zpracování
- spáry mají hladký povrch

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Spáry je nutné vyčistit, popřípadě i vyškrábat. Pokud je podkladní malta suchá, je vhodné ji mírně navlhčit

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Světlé spáry se velmi snadno špiní, proto pro spárování podlah doporučujeme volit tmavší barevné odstíny. **SPÁROVAČKA NA BALKÓNY** se pečlivě rozmíchá v čisté vodě, nechá se 10–15 minut ustát a poté se ještě jednou krátce rozmíchá. Podle možnosti použít míchadlo s nízkými otáčkami (do 1 000 otáček/min).

POUŽITÍ

SPÁROVAČKA NA BALKÓNY se vtlačí gumovou stěrkou nebo spárovací špachtlí do spáry a poté stáhneme. Nechá se 15–20 minut zavadnout, až je povrch matný. Po zatuhnutí se přebytečný tmel omyje vlhkou houbou nebo hadříkem. Po dostatečném vyschnutí se obklad umyje. Pro finální očištění doporučujeme materiál PUSTOHNED. Případné znečištění hliníkových a eloxovaných ukončovacích lišt je nutno okamžitě očistit, jinak by na nich mohly zůstat trvalé skvrny.

SPÁROVAČKA NA BALKÓNY, která vnikne do tenkých trhlinek v keramice, může tyto nepříjemně zvýraznit.

SPÁROVAČKA NA BALKÓNY se doporučujeme vyzkoušet na testovací ploše.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranici 2 ppm.

Práce se SPÁROVAČKOU NA BALKÓNY nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	šedá
doba zpracovatelnosti	120 minut (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)
doba zrání	28 dní
měrná spotřeba záměsové vody	1,8 l/5kg; 7,2 l/20kg
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	24 měsíců
vydatnost	0,5 kg/m ² (drobná mozaika cca 0,8 kg/m ²)



Jednotky balení

balení	v kartonu
5 kg	

Vydáno 15. 11. 2013, revidováno 16. 3. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.