



## SPEZIALSCHLÄMME

### IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP

1., 4. a 5. krok pri izolácii budov na negatívnej strane (odvrátenej od zdroja vody)

SPEZIALSCHLÄMME predstavuje rýchlo tuhnúce pojivo systému „AQUASTOPP“, kde sa celoplošne nanáša ako prvá prípravná vrstva, štvrtá uzatváracia a piata podkladová vrstva. SPEZIALSCHLÄMME je po vyzretí mrazuvzdorná a odolná voči výkvetom solí.

SPEZIALSCHLÄMME je minerálna stierková hydroizolácia na báze špeciálnych cementov.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- nie je elektrostaticky vodivý

#### APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, nosný, očistený a bez sádry. Voľné časti a zvyšky oleja, prachu alebo ostatných separačných látok musia byť odstránené.

SPEZIALSCHLÄMME sa rozmieša do konzistencie „kefiru“ v čistej vode, ktorú okamžite nanášame v hustej vrstve murárskou štetkou na plochu cca 2 m<sup>2</sup>. Ihneď po nanesení sa do mokrej hydroizolačnej stierky dlaňou v rukavici votrie a vmasíruje prášok TESNIACI PÚDER AQUASTOPP, ihneď nasleduje tzv. mokrý do mokrého, aplikácia štetcom, prípravku TESNIACA TEKUTINA AQUASTOPP (ukotví zaizolovanú plochu v podklade).

SPEZIALSCHLÄMME sa okamžite murárskou štetkou nanesie znovu; po cca 15 minútach sa miesto ešte raz pretre hydroizolačnou stierkou IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP, čím získate minerálny podklad pre príľnutie následne aplikovaných hmôt (OBKLADOLEP, sanačný systém HASSAN, podlahový poter apod.). Popísaným spôsobom sa zaizoluje celá plocha. Sektor cca 2 m<sup>2</sup> je vybraný z dôvodu potreby rýchlej návaznosti materiálov a zvládnutie aplikácie jedným pracovníkom.

#### VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je v závislosti od nasiakavosti podkladu cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> pri troch použitíach v systéme AQUASTOPP.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| aplikačná teplota    | +5 °C až do +30 °C           |
| farba                | neštandardná sivá            |
| báza                 | špeciálny cement             |
| čas tuhnutia         | 7–21 minút                   |
| čas tvrdnutia        | 1–3 dni                      |
| pevnosť v tlaku      | 35 N/mm <sup>2</sup>         |
| skladovanie          | v suchu pri +5 °C až +25 °C  |
| skladovateľnosť      | 12 mesiacov                  |
| špeciálne informácie | AQUASTOPP, systémový produkt |



TECHNICKÝ LIST

#### Jednotky balenia

| balenie | v kartóne |
|---------|-----------|
| 5 kg    | 1 ks      |
| 15 kg   | 1 ks      |

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..