

SUPERFIX je vzdušnou vlhkosťou tvrdnúci tmel, určený pre elastické lepenie širokého spektra materiálov v exteriéri aj interiéri, v oblastiach pod vodou, v bazénoch a v mokrom prostredí.

SUPERFIX je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov. Je trvalo elastický a odolný voči atmosférickým podmienkam, je bez obsahu rozpúšťadiel, izokyanátov, silikónu a vyznačuje sa nepatrným zmrštením.

Hodí sa: pre lepenie panelov a fasádnych fólií (vrátane butylových a EPDM fólií), soklových, prechodových a dekoračných lišt, v karosárskom, kovo- a drevospracujúcom priemysle, pre lepenie a špárovanie obkladu a dlažby v oblastiach pod vodou.

VÝHODY, POUŽITIE

- bez obsahu rozpúšťadiel
- pachovo neutrálny
- bez tvorby pľuzgierov a odfukov
- minimálne zmrštenie
- lepenie a špárovanie širokého spektra materiálov dokonca aj pod vodou
- bez obsahu silikónu a izokyanátov
- veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu
- pretierateľný

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetralý alebo inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť znečistený látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

SUPERFIX je pripravený priamo na nanášanie a pred aplikáciou nie je potrebné ho nijako upravovať.

Pred nanášaním je potrebné odrezat' kónickú hornú časť kartuše, naskrutkovať priložený aplikátor a zarezat' ho podľa potreby. Vytlačanie sa vykonáva vhodným vytlačacím lisom (aplikačnou pištoľou), aplikujeme rovnomerne do špáry. Najlepšiu príľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do špáry nanesený bez akéhokoľvek uzatvorenia vzduchu (vzduchovej kapsy) a pri úprave tvaru špáry je tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spájaných materiálov. Spájané/lepené materiály musia byť okamžite priložené, bez odvetrania tmelu. Požadovaný tvar vytvorte do 10 minút po nanosení najlepšie stierkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Vyvarujte sa vniknutiu saponátového roztoku medzi tesnené spoje, lebo tento roztok spôsobuje stratu adhézie. Celkové vytvrdnutie tmelu závisia od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je približne 3 metre špáry o priereze 10 × 10 mm. Tento výpočet je však len orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	podľa vzorkovnice
báza	silan-modifikované polyméry
čas do vytvorenia šupky	15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrdzovania	3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota	1,50 g/cm ³
pevnosť v ťahu	2,50 N/mm ²
preťaženie pri pretrhnutí	400 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	18 mesiacov
tvrdosť Shore A	55
zmena objemu	< -3 %



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne	
430 g (290 ml)	bílá	12 ks
430 g (290 ml)	černá	12 ks
430 g (290 ml)	šedá	12 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 12. 6. 2018.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verzou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz