

Slouží ke spárování keramického obkladu a dlažby, nenasákavých keramických pásků, dlažby z podlahového klinkeru, prefabrikované betonové dlažby a přírodního kamene citlivého na změnu barevného odstínu. Pro interiérové, exteriérové, oblasti pod vodou a podlahové vytápění.

Na balkóny a terasy, do koupelen a nádrží, do sanitární oblasti, mokřích prostor, veřejných prostor s vysokým mokřím zatěžením, pro oblasti zatěžované koly vozidel a pro nádražní podchody. Na podklady s vysokým přetvářením, jako jsou vytápěné potěry, suché potěry, prefabrikované betonové dílce a dřevotřískové desky v oblastech se silnými změnami teplot, jako jsou chladicí sklady, výstavní prostory apod. U přírodního kamene citlivého na změnu odstínu, zejména s broušeným porézním nebo zdrsňeným povrchem proveďte zkoušku předem. Při vysokém chemickém namáhání krytiny použijte epoxidovou spárovací hmotu ARDACOLOR XTREM EASY.

ARDACOLOR FLEX je flexibilní spárovací malta na bázi cementu, nabízí vysokou přilnavost ke spáře i u sliuté dlažby a tvrdne bez trhlin. Výrobek je s nízkým obsahem chromátů. Dle předpisu ČSN EN 13888 spadá do kategorie CG 2.

VÝHODY, POUŽITÍ

- pro šířku spáry od 3 do 20 mm
- pro interiérové, exteriérové i oblasti pod vodou
- mechanicky a tepelně vysoce zatížitelná
- rychle tvrdnoucí
- soudržná, snadno zpracovatelná konzistence
- mrazuvzdorná a vodě odolná
- vysoká přilnavost ke spáře i u sliuté dlažby
- pochozí po 2 hodinách

APLIKACE PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím spárování se v případě nutnosti spáry vyškrábnou a plocha se vyčistí. Spáry musejí být bez zbytků malty. Při spárování je mimořádně důležité, aby podklad byl rovnoměrně suchý. Spárování nerovnoměrně suchého podkladu je příčinou tvorby skvrn ve spárovací hmotě.

NÁVOD K POUŽITÍ

ARDACOLOR FLEX nezpracováváte při teplotě okolí a podkladu pod +5 °C. Spárování je možné zahájit až po vyzrání lepicí malty, která činí 3 až 24 hodin, podle druhu použitého lepidla. ARDACOLOR FLEX se v čisté nádobě na maltu smísí s čistou a studenou vodou v poměru cca 4–5 litrů vody na 25 kg nebo cca 0,8–1 litr vody na 5 kg spárovací hmoty. Spárovací hmota se mísí vrtačkou, vybavenou odpovídající míchací spirálou, dokud se nedosáhne konzistence bez hrudek. Spárovací hmota se ihned poté začne zpracovávat. Doba zpracovatelnosti při +18 °C činí cca 30 minut.

POZOR, tuhnutí materiál lze během doby zpracovatelnosti (cca 30 minut po rozmíchání) promícháním za pomalých otáček učinit opět snáze zpracovatelným (soudržnějším). Do tuhnutí spárovací hmoty se v žádném případě nesmí přidávat voda!

Spárovací hmota se nejlépe nanáší pryžovou stěrkou nejprve napříč a poté ještě jednou v diagonálním směru do spár. Věnujte pozornost tomu, aby spára byla hmotou zcela vyplněna. Po zavednutí spárovací hmoty se povrch krytiny vyčistí navlhčenou houbou nebo hladítkem s houbou. Čerstvě vyspávané plochy chráňte před rychlým vyschnutím, které způsobuje průvan nebo přímý sluneční svit. Ardacolor Flex je po cca 2 hodinách pochozí a po cca 12 hodinách zatížitelná chůzí. Po zaschnutí spárovací hmoty se jemný závoj na povrchu krytiny odstraní vyleštěním suchým a čistým hadrem, který nezpůsobí zabarvení spáry. Vyspávané plochy omyjte čistou vodou. Pro ošetřování a čištění spávaných ploch používejte pouze neutrální čisticí prostředky.

UPOZORNĚNÍ

Pro spárování používejte materiál se stejnou šarží. Spárování provádějte za stálých teplotních a vlhkostních podmínek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	dle vzorkovnice
doba tvrdnutí	2 hodiny
doba zpracovatelnosti	30 minut (+18 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)
doba zrání	7 dní
měrná spotřeba záměsové vody	1,0 l/5kg; 5,0 l/20kg
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	18 měsíců
vydatnost	0,5 až 5,0 kg/m ² v závislosti na hloubce spáry a formátu

Jednotky balení

balení	v kartonu	
5 kg	antracit	1 ks
5 kg	středně šedá	1 ks
5 kg	světle šedá	1 ks

Vydáno 30. 3. 2015, revidováno 10. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.

