

Ardagrip Classic

DISPERZNÍ PENETRACE DOVNITŘ I VEN

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY

- určeno pro savé podklady
- dovnitř i ven
- k okamžitému nanášení
- bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

Ardagrip Classic je disperzní penetrace na bázi syntetické pryskyřice určená k přípravě savých podkladů před lepením keramických obkladů a tapetováním. Připravená k okamžitému nanášení.

Ardagrip Classic zvyšuje nosnost podkladu i přilnavost aplikovaných materiálů a snižuje savost.

Ardagrip Classic je bez obsahu rozpouštědel. Pachově je téměř neutrální, díky čemuž ho lze používat bez zvláštních ochranných opatření i v místnostech bez oken.

OBLASTI POUŽITÍ

K přípravě sádrových omítek, sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, sádrových kladečských desek, póro-betonu, betonu, dřevotřískových desek, vápenné a cementové omítky a anhydritového a cementového potěru před instalací a lepením keramických obkladů, tapet, nástěnných krytin nebo před utěšňováním hydroizolací Ardatec Flexdicht. Pro vnitřní i venkovní použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před nanášením důkladně protřepejte a nanášejte neředěný v rovnoměrné a slabé vrstvě na podklad zednickou štět-kou. Ostatní plochy důkladně zakryjte, a ochraňte je tak před znečištěním. Po zaschnutí penetrace je možné tenkovrstvou maltou lepit keramický obklad nebo nanášet hydroizolaci Ardatec Flexdicht.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

Očistěte důkladně vodou ihned po použití.





SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem! Skladovatelnost v uzavřeném původním obalu je 12 měsíců. Uchovávejte v chladu a suchu.

DODÁVANÁ BALENÍ

- láhev 1 kg (kartón obsahuje 10 lahví)
- kanystr 5 kg
- kanystr 10 kg
- sud 150 kg
- kontejner 600 kg
- kontejner 1000 kg



TECHNICKÉ INFORMACE A ÚDAJE

Materiálová báze	akrylátová pryskyřice
Barva	světle šedá
Konzistence	řídce tekoucí
Objemová hmotnost	cca 1 g/ml
Spotřeba	80 – 150 g/m ² dle povrchu a savosti podkladu
Teplota při zpracování	ne pod +5 °C
Doba schnutí	cca 2 hodiny při +20 °C a 60% rel. vlhkosti vzduchu

Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku za konečný výsledek v jednotlivých případech nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skladovacích a zpracovacích podmínek i kvůli široké škále možných aplikací a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně zabarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání výrobku se shodnou šarží. Náš technicko-obchodní poradenský servis je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Tímto vydáním končí platnost předchozích verzí dokumentu.

Vydání: 03.16