

ARMOVACÍ PÁSKA NA SÁDROKARTON Vám urychlí a usnadní práci při spojování sádrokartonových desek. Používá se k vyztužení podélné i příčné spáry sádrokartonových desek nebo jako kvalitní výztuha prasklin a trhlin zdíva i interiérových a fasádních omítek. Dobře zpevní plochy kolem oken a dveří.

ARMOVACÍ PÁSKA NA SÁDROKARTON je samolepící bílá bandáž složená ze skelných vláken ve formě sítky a jednostranně naneseného akrylátového lepidla na vodní bázi.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- zesiluje spoje
- propouští vzduch, a tak zamezuje tvoření puchýřků a bublinek

**APLIKACE**

ARMOVACÍ PÁSKA NA SÁDROKARTON se jednoduše nalepí do spáry mezi sádrokartonovými deskami a následně se zatmelí. Odpadne tak předběžné sádrování spár a spoj bude navíc pevnější.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

barva	bílá
tloušťka	50 mm
nosič	sklovláknitá mřížka
pevnost v tahu podélná	222 N / 25 mm
pevnost v tahu příčná	467 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	velikost ok 2,8×2,8 mm
tloušťka celková	0,30 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
20 m	48 mm	60 ks
45 m	48 mm	54 ks
90 m	48 mm	24 ks
90 m	100 mm	12 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.