

BALIACA TICHÁ PÁSKA PP sa používa na uzatváranie kartónov a na všetky baliace práce.

BALIACA TICHÁ PÁSKA PP je samolepiaca páska zložená z polypropylénovej fólie a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny a zlúčeniny ťažkých kovov.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- stredná dotyková lepiivosť
- ľahko odvíjajúca

APLIKÁCIA

BALIACA TICHÁ PÁSKA PP je dobre spracovateľná aj pri nízkych teplotách, vždy sa odvíja úplne bezhlučne! Na praktickú a rýchlu prácu sa hodia ručné odvíjačky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-10 °C až do +40 °C
farba	biela, hnedá, transparentná
dotyková lepiivosť	stredný
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	polypropylenová fólia
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	100 až 150 %
príťažnosť	≥ 5 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,05 mm
hrúbka nosiče	0,03 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 90 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
66 m	50 mm	36 ks

Vydané 11. 2. 2014, revidované 16. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz