

BATUBAND vytvára trvale pružný spoj pri rozličných opravách a vylepšeniach miest spojov a napojení (odkvap, strešné svetlíky, strešné okná a ďalšie priepusty strešným plášťom).

Hodí sa na:

- utesňovanie strešných okien, strešných manzárd, svetlíkov a svetlovodov,
- ochrana parapetných dosiek, okrajov striech a strešných líšť,
- utesňovanie strešných priepustov,
- utesňovanie spojov medzi prefabrikovanými stavebnými prvkami,
- opravy olovených pásov, odkvapov a dažďových zvodov,
- opravy bitúmenových strešných krytín,
- všeobecne: vďaka tvárnosti a stálosti tvaru je páska mimoriadne vhodná na utesňovanie komplikovaných detailov a miest napojení.

BATUBAND je mimoriadne pružná samolepiaca páska na bitúmenovej báze, ktorej spracovanie je možné aj za nízkych teplôt.

VÝHODY, POUŽITIE

- dobrá odolnosť pred dažďovými zrážkami, UV-žiarením, pôsobením teplôt a znečistením v ovzduší
- pohodlné spracovanie aj pri nízkych teplotách
- silná lepiivosť
- veľmi dobrá tvárnosť, trvalá stálosť tvaru

APLIKÁCIA

BATUBAND sa odvinie do potrebnej dĺžky pásky a odstrihne sa nožnicami, ktoré doporučujeme navlhčiť vodou.

Podklad má byť čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Hrdza a voľné častice náterov sa odstráni oceleovou kefou. Kovové podklady je vhodné odmasťiť riedidlom. Veľmi drsné a nerovné podklady sa vyhladia bitúmenovým STREŠNÝM TMELOM.

Vrchná fólia zostane hladká, pokiaľ s odrolovaním pásky zo spodnej strany súčasne odstraňujeme krycí liner a pásku ihneď prilepíme. Počiatočná lepiaca sila je veľmi vysoká, preto je takmer vylúčená prípadná korekcia pásky. Nerolujte príliš dlhý pás. V miestach napojenia dodržujte presah minimálne 50 mm. Pásku v celej dĺžke prihladte handrou alebo gumovým valčekom. Pod páskou nesmú byť uzavreté vzduchové kapsy. Pokiaľ dôjde k uzavretiu vzduchu pod pás, je potrebné vzduch okrajom pásky vytlačiť.

V miestach dilatčných škár najskôr tieto vyplňte TESNIAČOU ŠNÚROU DO DILATAČNÝCH ŠKÁR takým spôsobom, aby mierne vyčnievala nad povrch. V strede následne lepenej pásky zostane oblúček a stredom pásky bude možné pohybovať.

BATUBAND neprekrývajte cementom alebo betónom. Nespracovávejte v mraze alebo daždi.

Aplikácie v oblasti následne pod hladinou vody sú možné iba pri podkladoch s uzavretými pórmí.

Pri použití BATUBAND na akrylové sklo (PMMA, Plexisklo, Perspex apod.) alebo polykarbonát (Lexan, Makrolon) nie je potrebné obávať sa ich poškodenia, pokiaľ tieto sú uložené bez prnutia.

ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK

Iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ

Všeobecná spotreba: 1 bm na 1 m²

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný chemický prípravok.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +45 °C
farba	hliníková, šedá
hmotnosť plošná	1,7 kg/m ²
lepidlo	syntetickým kaučukom modifikovaný asfalt
odolnosť voči teplu	-30 °C až +80 °C
odolnosť voči UV	dobrá



Jednotky balenia

balenie	v kartón
100 mm / 10 m	šedý 1 ks
100 mm / 10 m	v barve hliníku 1 ks
150 mm / 10 m	šedý 1 ks
150 mm / 10 m	v barve hliníku 1 ks
300 mm / 10 m	šedý 1 ks
300 mm / 10 m	v barve hliníku 1 ks
50 mm / 10 m	šedý 1 ks
50 mm / 10 m	v barve hliníku 1 ks
75 mm / 10 m	šedý 1 ks
75 mm / 10 m	v barve hliníku 1 ks

Vydáno 28. 11. 2013, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..