

BATUBAND vytváří trvale pružný spoj při rozličných opravách a vylepšeních míst spojů a napojení (okapy, střešní světlíky, střešní okna a další prostupy střešním pláštěm).

Hodí se pro:

- utěšňování střešních oken, střešních mansard, světlíků a světlovodů
- ochranu parapetních desek, okrajů střech a střešních lišt
- utěšňování střešních prostupů
- utěšňování spojů mezi prefabrikovanými stavebními prvky
- opravy olověných pásů, okapů a dešťových svodů
- opravy bitumenových střešních krytin
- obecně: díky tvárnosti a stálosti tvaru je páska mimořádně vhodná pro utěšňování komplikovaných detailů a míst napojení.

BATUBAND je mimořádně pružná samolepicí páska na bitumenové bázi, jejíž zpracování je možné i za nízkých teplot.

VÝHODY, POUŽITÍ

- dobrá odolnost před dešťovými srážkami, UV-zářením, působením teplot a znečištěním v ovzduší
- pohodlné zpracování i při nízkých teplotách
- silná lepivost
- velmi dobrá tvárnost, trvalá stálost tvaru

APLIKACE

BATUBAND se odvine do potřebné délky pásy a odstřihne se nůžkami, které doporučujeme navlhčit vodou.

Podklad má být čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Rez a volné částice nátěrů se odstraní ocelovým kartáčem. Kovové podklady je vhodné odmastit ředidlem. Velmi hrubé a nerovné podklady se vyhladí bitumenovým STŘEŠNÍM TMELEM.

Vrchní fólie zůstane hladká, pokud s odrolováním pásy ze spodní strany současně odstraňujeme krycí liner a pásku ihned přilepíme. Počáteční lepicí síla je velmi vysoká, tudíž je téměř vyloučena případná korekce pásy. Nerolujte příliš dlouhý pás. V místech napojení dodržujte přesah minimálně 50 mm. Pásku v celé délce přihladte hadrem nebo pryžovým válečkem. Pod páskou nesmí být uzavřeny vzduchové kapsy. Pokud dojde k uzavření vzduchu pod pás, je potřeba vzduch okrajem pásy vytlačit.

V místech dilatačních spár nejprve tyto vyplňte TĚSNICÍ ŠNŮROU DO DILATAČNÍCH SPÁR takovým způsobem, aby mírně vyčnívala nad povrch. Na středu následně lepené pásy zůstane oblouček a středem pásy bude možné pohybovat.

BATUBAND nepřekrývejte cementem nebo betonem. Nezpracovávejte za mrazu nebo deště.

Aplikace v oblasti následně pod hladinou vody jsou možné pouze u podkladů s uzavřenými póry.

Při použití BATUBANDU na akrylové sklo (PMMA, Plexisklo, Perspex apod.) nebo polykarbonát (Lexan, Makrolon) se není potřeba obávat jejich poškození, pokud tyto jsou uloženy bez pnutí.

Čištění pracovních pomůcek – pouze mechanicky.

VYDATNOST

Obecná spotřeba: 1 bm na 1 m²

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +45 °C
barva	hliníková, šedá
hmotnost plošná	1,7 kg/m ²
lepidlo	syntetickým kaučukem modifikovaný asfalt
odolnost proti teplu	-30 °C až +80 °C
odolnost proti UV	dobrá



Jednotky balení

balení	v kartonu
100 mm / 10 m	šedý 1 ks
100 mm / 10 m	v barvě hliníku 1 ks
150 mm / 10 m	šedý 1 ks
150 mm / 10 m	v barvě hliníku 1 ks
300 mm / 10 m	šedý 1 ks
300 mm / 10 m	v barvě hliníku 1 ks
50 mm / 10 m	šedý 1 ks
50 mm / 10 m	v barvě hliníku 1 ks
75 mm / 10 m	šedý 1 ks
75 mm / 10 m	v barvě hliníku 1 ks

Vydáno 10. 11. 2013, revidováno 10. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.