

BUTYL PE OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ je oboustranně lepicí páska určená ke vzduchotěsnému olepování a utěsňování laťování pro zpomalování prostupu páry v oblasti střech a fasád.

BUTYL PE OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ je samolepicí páska složená z pěnového polyetylénu, z jedné strany celoplošně naneseného transparentního polyakrylátového lepidla a z druhé strany naneseného silně těsnícího butylkaučukového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- dvoukomponentní
- oboustranná velmi vysoká dotyková lepidlost
- bezpečné a trvalé utěsnění podkladní vrstvy
- neodolává olejům a organickým rozpouštědlům, např. benzínu
- dobrá odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

BUTYL PE OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ se lepí k podkladu butylem, na kontralat' polyakrylátém. U pásky musí být snášenlivost s gumou a plasty, kvůli eventuální difuzi změkčovadel, předem vyzkoušena! Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Porézní a hrubší podklady (jako je zdivo, beton nebo omítka) je nutné před polepením dostatečně ošetřit penetrací STAVLEP. BUTYL PE OBOUSTRANKA POD KONTRALATĚ není vhodná pro lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínána, a pečlivě ji přitlačte. Čím více ji přitlačíte, tím lépe k podkladu přilne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	šedá
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát, butylkaučuk
odolnost proti teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnost při odlupování	5 N / 25 mm
prodloužení při přetržení	75 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	2,4 až 2,8 mm
zatížení při přetržení	20 N / 25 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
15 m	40 mm	7 ks
15 m	50 mm	6 ks

Vydáno 21. 3. 2016, revidováno 16. 2. 2019.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.