

CESTUSPRAV slúži na opravu výtlkov, výmoľov a prekopov, a to v hrúbke od 4 až do 10 cm a v ploche maximálne 1 m². Spracovanie je za studena a za každého počasia. Jednoduchá aplikácia sa vykonáva bežnými postupmi ručne (lopatou, hrabľami) alebo s použitím malej mechanizácie (ručný pech, vibračná doska). Oprava je hotová rýchlo a po dokončení je možné po povrchu ihneď jazdiť. Opravené miesto je odolné voči poveternosti a kombinovanému účinku mrazu a posypových solí. CESTUSPRAV nie je vhodný do miest, ktoré sú silne namáhané pomalou alebo dobržďujúcou dopravou, a na opravu plôch v rozsahu nad 1 m².

CESTUSPRAV je mrazuvzdorná za studena obalovaná zmes s frakciou 0/8, fungujúca na báze cestného asfaltu rozpusteného v alifatickom rozpúšťadle s adhéznou prísadou kationaktívneho typu na zlepšenie priľnavosti.

- na okamžité použitie bez nutnosti nahrievania
- jednoduchá aplikácia
- rýchle vykonanie opravy
- celoročné použitie
- odolnosť voči vlhkosti
- stabilita pri skladovaní

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladom sú cestné betóny alebo asfaltobetóny. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom. Podklad nesmie byť zaprášený. Je možné aplikovať aj na slabo vlhké podklady. Mokré miesta, sneh alebo stojaca voda musia byť vysušené. Okraje vysrávky musia byť pravidelné a zarovnané.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

CESTUSPRAV je po otvorení obalu určený na okamžité spracovanie za studena. Pred použitím v nízkych teplotách uchovávať 24 hod. vopred pri teplote nad 15 °C. Za žiadnych podmienok sa neodporúča nahrievanie zmesi alebo opravovaného miesta otvoreným plameňom. Náradie sa očistí bežne dostupnými technickými čistiacimi prostriedkami (napr. technickým benzínom).

POUŽITIE

Zmes sa spracováva ručne alebo s použitím malej mechanizácie. Zmes je treba pokladať po vrstvách od 4 do 5 cm. Maximálna hrúbka opravy je 10 cm, tj. 2 vrstvy po 5 cm, so zhutnením každej vrstvy zvlášť. V prípade nedodržania hrúbky môže dochádzať k vydrolovaniu zmesi. Zmes sa uloží a pomocou hrabľí rovnomerne rozprestrie cca 2–3 cm nad okolitý povrch, skontroluje sa jej rozloženie v celom objeme vysrávky a následne sa dôkladne zhutní, optimálne vibračnou doskou alebo pechom. Po zhutnení je zmes mierne elastická. Na odstránenie počiatočnej lepivosti je vhodné zhutnený povrch pohodiť prachovou frakciou kameniva, aby bezprostredným pojazdom nedochádzalo k poškodeniu povrchu. K úplnému vytvrdnutiu zmesi dôjde počas 2–3 dní, podľa klimatických podmienok. Pri vyšších teplotách je hmota viac a dlhšie plastická. Plné vyzretie je po úplnom odvetraní rozpúšťadiel v celej hrúbke, tj. cca po 10 dňoch. Pre dlhšiu životnosť opravy je vhodné okraje opravovaného miesta ošetriť asfaltovou zálievkou. Opravené miesta je možné neskôr prekryť iným typom celoplošnej úpravy (náter, mikrokoberec za studena, asfaltový betón a pod.).

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť je 25 kg CESTUSPRAVU na 1 m² na hrúbku vrstvy 1 cm, pričom minimálna aplikačná vrstva je 4 cm (po zhutnení je možné vykonať ešte jednu vrstvu 4–5 cm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-8 °C až do +40 °C
báza	asfaltové pojivo, kamenivo fr. 0/8
hmotnosť sypaná	1,4 g/cm ³
merná spotreba	2,4 g/cm ³
odolnosť proti teplu	-35 °C až do +80 °C
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	9 mesiacov v pytlík; 12 mesiacov v PP vedrách
špeciálne informácie	Na smes se nesmí používat k zahřátí plamen!



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	v kartonu
12 kg	
25 kg	
25 kg	pytel

Vydané 15. 10. 2025, revidované 15. 10. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz