

Používa sa na strechách na utesňovanie priesakov, trhlín a vadných miest na krytínach z bitúmenových strešných lepeniek a v oblasti izolácií proti zemnej vlhkosti na opravy trhlín a miest stykov lepeniek. Je mimoriadne vhodný aj na utesňovanie trhlín, miest rohov a škár betónových stavebných dielov (napr. pri výstavbe betónových prefabrikátov), muriva, omietky, medi, olova a zinku. Môže byť použitý na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy. Vďaka svojim plastoelastickým vlastnostiam zachytí dilatačný pohyb materiálov z dôvodu rozťažností vyvolaných teplotnými zmenami.

BITÚMENOVÝ TMEL je vláknami zosilnený, plastoelastický tesniaci tmel na bitúmenovej báze.

VÝHODY, POUŽITIE

- s obsahom vlákien
- plastoelastický
- zastavuje vodu a priesaky
- odoláva dažďu a UV žiareniu
- odoláva poveternostným vplyvom a starnutiu

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). V prípade nutnosti zabránenia znečistenia okolitých konštrukcií prekryte okraje tmelených škár ochrannou maskovacou páskou, ktorú odstráňte okamžite po aplikácii tmelu a upravenia tvaru škáry.

BITÚMENOVÝ TMEL je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijako upravovať.

BITÚMENOVÝ TMEL aplikujeme v rovnomernej vrstve do škáry. Vyvarujte sa trojstrannému priľnutiu tmelu. Najlepšiu priľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzavretia vzduchu (vzduchové kapsy) a ak je pri úprave tvaru škáry tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovacích materiálov. Načaté balenie, pokiaľ je možné, okamžite spotrebujte. Požadovaný tvar je nutno vytvoriť v rámci udanej doby spracovateľnosti. Pre dosiahnutie požadovaného tvaru škáry doporučujeme používať napríklad hladký kúsok dreva alebo stierku. Ihneď potom odstráňte maskovaciu pásku.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte na tmelenie polystyrénu a podobných materiálov, ktoré reagujú s rozpúšťadlami. Pri potrebe aplikácie v silnejšej vrstve nanášajte vo viacerých pracovných krokoch, aby rozpúšťadlo mohlo odvetrať. V opačnom prípade, najmä pri silnom slnečnom svite, nemožno vylúčiť riziko tvorby hrčiek.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry o priereze 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-5 °C až do +35 °C
farba	čierna
báza	polymerem a vlákny zušlechťený bitumen
čas do vytvorenia šupky	10 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
doba vytvrdzovania	3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota	1,10 g/cm ³
odolnosť voči teplu	-20 °C až do +80 °C
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov
tvrdosť Shore A	23



Jednotky balenia

balenie	v kartóne
300 ml	1 ks

Vydáno 12. 5. 2014, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..