

DECOACRYL sa používa v interiéri aj exteriéri tam, kde je potrebné utesniť škáry alebo spoje bez väčších dilatačných nárokov a bez nepretržitého pôsobenia vody, napr. v napojení na betónové, plynosilikátové, vápennocementové, drevené a ďalšie podklady. Je možné natierať bežnými farbami, lakmi aj lazúrami, avšak z dôvodu veľkého množstva náterových hmôt na trhu nie je vždy možné zaručiť výsledok spracovania. DECOACRYL nie je vhodný pre dilatačné škáry v pozemnom stavebníctve. Na tieto účely použite BOSTIK BAU SMP alebo BOSTIK 2720 MS.

DECOACRYL je jednozložkový tesniaci tmel na báze polyakrylátovej disperzie. Zaschnutím sa vytvrdzuje do plastoelastickej hmoty, ktorá nekrehne ani nepraská. DECOACRYL TRANSPARENT je pri nanesení biely a vytvrdzuje sa na transparentný tesniaci tmel po vypudení vody.

VÝHODY, POUŽITIE

- dovnútra aj von
- odolný proti pôsobeniu vody
- pretierateľný
- stálofarebný
- odolný proti starnutiu
- odolný proti poveternostným vplyvom

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s pokladom (tuky, oleje a pod.).

PRÍPRAVA MATERIÁLU

DECOACRYL je pripravený priamo na nanášanie a nie je potrebné ho pred aplikáciou nijak upravovať. Silne savý podklad opatríte prednáterom pripraveným z 1 dielu tmelu rozpusteného v 2 dieloch vody a nechajte približne 15 minút zaschnúť.

POUŽITIE

Pred nanášaním je potrebné odrezat' konickú časť kartuše, našraubovať priložený aplikátor a zarezat' ho podľa potreby. Vytlačovanie sa vykonáva lisom (pištoľou), a to v rovnomernej vrstve do škáry. Vyvarujte sa trojstranného priľnutia tmelu. Najlepšiu príľnavosť dosiahneme vtedy, ak je tmel do škáry nanesený bez akéhokoľvek uzatvorenia vzduchu (vzduchovej kapsy) a pri úprave tvaru škáry je tlakom dosiahnutý úplný kontakt tmelu s povrchmi spojovaných materiálov.

Požadovaný tvar tesnenia je potrebné vytvoriť najlepšie stierkou namočenou do vody s prídavkom saponátu. Vyvarujte sa vniknutiu saponátového roztoku medzi tesnené spoje, keďže tento roztok spôsobuje stratu adhézie.

Zamedzte pôsobeniu dažďa a vody na čerstvé škárovanie, pokiaľ sa nevytvorí vytvrdená vrstva.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje zhruba 3 metre škáry s priemerom 10×10 mm. Tento výpočet je však iba orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na veľmi odlišné požiadavky a podmienky pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C
báza	akrylová disperzia
čas do vytvorenia šupky	7 min (30 min pri transparentnej báze)
hustota	1,71 g/cm ³ (1,01 g/cm ³ pri transparentnej báze)
odolnosť voči teplu	-20 °C až +75 °C
preťaženie pri pretrhnutí	240 % (540 % pri transparentnej báze)
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	18 mesiacov
tvrdosť Shore A	30 (42 pri transparentnej báze)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne	
300 ml	bílá	12 ks
300 ml	černá	
300 ml	hnědá	
300 ml	šedá	
300 ml	tmavě hnědá	
300 ml	transparentní	

Vydáno 11. 6. 2018, revidováno 11. 6. 2018.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz