

DECOACRYL se používá v interiéru i exteriéru tam, kde je třeba utěsnit spáry nebo spoje bez větších dilatačních nároků a bez nepřetržitého působení vody, např. v napojeních na betonové, plynosilikátové, vápenocementové, dřevěné a další podklady.

Lze jej natírat běžnými barvami, laky i lazurami, avšak z důvodu velkého množství nátěrových hmot na trhu nelze vždy zaručit výsledek zpracování.

DECOACRYL není vhodný pro dilatační spáry v pozemním stavebnictví. Pro tyto účely použijte BOSTIK BAU SMP nebo BOSTIK 2720 MS.

DECOACRYL je jednosložkový těsnicí tmel na bázi polyakrylátové disperze. Zaschnutím se vytvrzuje do plastoelastické hmoty, která nekřehne, ani nepraská.

DECOACRYL TRANSPARENT je při nanesení bílý a vytvrzuje se na transparentní těsnicí tmel po vypuzení vody.

VÝHODY, POUŽITÍ

- dovnitř i ven
- odolný proti působení vody
- přetíratelný
- stálobarevný
- odolný proti stárnutí
- odolný proti povětrnostním vlivům

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DECOACRYL je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat. Silně savý podklad opatříte přednátěrem připraveným z 1 dílu tmelu rozpuštěným ve 2 dílech vody a nechte přibližně 15 minut zaschnout.

POUŽITÍ

Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Vyvarujte se třístranného ulpění tmelu. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit nejlépe stěrkou namočenou do vody s přidavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Zamezte působení deště a vody na čerstvé spárování, dokud se nevytvoří vytvrzená vrstva.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
báze	akrylová disperze
dobu do vytvoření slupky	7 min (30 min u transparentní báze)
hustota	1,71 g/cm ³ (1,01 g/cm ³ u transparentní báze)
odolnost proti teplu	-20 °C až +75 °C
protažení při přetržení	240 % (540 % u transparentní báze)
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	18 měsíců
tvrdost Shore A	30 (42 u transparentní báze)



Jednotky balení

balení	v kartonu
300 ml	bílá
300 ml	černá
300 ml	hnědá
300 ml	šedá
300 ml	tmavě hnědá
300 ml	transparentní

Vydáno 31. 5. 2018, revidováno 3. 6. 2018.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz