

Elastorooft LF

BITUMENOVÝ STŘEŠNÍ TĚSNICÍ TMEL BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- neobsahuje rozpouštědla
- kompatibilní s polystyrenem (PS pěna)

OBLASTI POUŽITÍ

ELASTOROOFT LF je disperzní modifikovaný, bitumenový střešní těsnicí tmel s elastoplastickými vlastnostmi. Používá se na utěsnění hliníkových upevňovacích lišt a střešních lišt, ale i na lepení a utěsnění bitumenových střešních fólií, na utěsnění střešních průniků, upevnění bitumenových šindelů a lepení zvukově izolačních materiálů (též polystyren).

ADHEZE

Vynikající přilnavost na podkladech, jako je zdivo, kov, dřevo a bitumenové materiály. Primer většinou není nutný. Jen v případě silně porézních podkladů doporučujeme použít Batuband Primer.

PŘÍPRAVA PŘILNAVÉHO PODKLADU

Zkosené plochy, resp. přilnavé plochy musí být pevné, suché a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, oleje a jiných cizích látek.

ZPRACOVÁNÍ

U konstrukce se spárami je nejdříve nutné vyplnit příliš hluboké spáry pěnovou vlnou. Elastorooft LF dobře nastříkejte proti přilnavým plochám a zamáčkněte. Nástroje během hlazení pravidelně vlhčete slabým mýdlovým roztokem.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte přípravkem BOSTIK SOLVENT 300. Ve vytvrzeném stavu se dá odstranit už jen mechanicky.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v chladu a suchu při teplotě mezi +5 °C až +25 °C. Možná doba skladování v neotevřené originální nádobě činí 12 měsíců.

BALENÍ

Kartuše 300 ml.





TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Barva	černá
Specifická hmotnost	cca 1,4 g/ml
Odolnost při obrábění	< 6 mm (při +20 °C)
Maximální pohyb ve spáře	10 %
Schopnost rozstříku	> 150 g/min. (při +20 °C)
Tepelná odolnost	cca -20 °C až +80 °C
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C (teplota části stavby)