

HASSAN PENETRÁCIA sa používa ako dočasné opatrenie na ošetrovanie vlhkého a soľou kontaminovaného muríva. Používa sa na dočasnú ochranu počas hydraulického zrenia následne aplikovaných materiálov na minerálnej báze. Podklad na aplikáciu ostáva naďalej paropriepustný a umožňuje prirodzené vysychanie muríva.

HASSAN PENETRÁCIA nie je trvalá soľná bariéra a nie je vhodná na pohľadové murivo!

HASSAN PENETRÁCIA je nízkoviskózný vodný roztok na ošetrovanie soľou kontaminovaného muríva. Preniká hlboko do podkladu, kde vodou rozpustné soli premieňa na vo vode rozpustné reakčné produkty.

- obmedzuje tvorbu výkvetov na omietke
- predlžuje životnosť sanačného systému HASSAN
- znižuje nasiakavosť podkladu
- na vodnej báze
- vhodná pre všetky typy muríva okrem sadry
- paropriepustná
- použitie v exteriéri aj interiéri

PRÍPRAVA PODKLADU

Sanovaný tehlový, kamenný, zmiešaný či betónový podklad musí byť dokonale zbavený starej omietky, všetkých nečistôt a prachu. Starú omietku je nevyhnutné odstrániť do výšky cca 0,5–0,8 m nad hranicou vzlianjúcej vlhkosti. Vodorovné aj zvislé škáry muríva je potrebné mechanicky preškrabať do hĺbky cca 20 mm. Murivo je potrebné v predstihu očistiť stlačeným vzduchom alebo oceľovou kefou. Pokiaľ sú viditeľné výkvety solí, je nutné použiť na ich odstránenie prípravok HASSAN PENETRÁCIU. V rámci prípravy podkladu je vhodné vykonať kvantitatívne zistenie vlhkosti muríva aj obsahu solí (sírany, dusičnany, chloridy) v murovacej malte aj murovacích prvkoch. Na základe znalosti týchto údajov je potom možné navrhnuť optimálnu skladbu sanačného omietkového systému.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

HASSAN PENETRÁCIA je pripravená priamo na nanášanie a nie je potrebné ju pred aplikáciou nijak upravovať.

POUŽITIE

HASSAN PENETRÁCIA sa nanáša celoplošne v dvoch pracovných krokoch pomocou štetca alebo vhodným striekacím zariadením. Prvý náter sa do nasýtenia muríva riedi vodou v pomere 1:1. Náter sa ponechá zaschnúť (6 až 18 hodín) a prípravok sa aplikuje ešte raz neriedený. S ďalšou úpravou povrchu je možné začať najskôr 24 hodín po aplikácii druhej vrstvy. Prípadné zvyšky prípravku alebo výkvetu solí sa odstránia kefou a môže sa začať s aplikáciou sanačného systému HASSAN alebo omietok podľa tradičných receptúr v kombinácii s produktom SANAČNÝ KONCENTRÁT.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	transparentná
hustota	cca 1 g/ml
merná spotreba	podľa savosti 0,5–1,0 l/m² (2 vrstvy náteru)
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartonu
1 l	
5 l	

Vydané 18. 5. 2023, revidované 19. 5. 2023.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.