

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDEĽOVACEJ FÓLIE HRÚBKA 0,13 MM sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov, zvlášť tam, kde na lepený spoj pôsobí vysoké teplotné zaťaženie a šmykové sily. Ďalej ju možno použiť na utesňovanie nádob a rúrok pri zváraní s ochranným plynom a pri galvanických procesoch.

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDEĽOVACEJ FÓLIE HRÚBKA 0,13 MM je samolepiaca páska zložená zo silikonizovanej fólie (antiadhezívnej) a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- nehorľavá na kove
- samozhášavá na hliníkom kaširovaných minerálnych izoláciách
- silikonizovaný nosič (anti-príľnavá vrstva)

APLIKÁCIA

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDEĽOVACEJ FÓLIE HRÚBKA 0,13 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-10 °C až do +40 °C
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	hliníková fólia silikonizovaná
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +140 °C
odolnosť voči teplu krátkodobá	až do +180 °C
pevnosť zlepu v šmyku	> 24 h na 0,5 kg / 625 mm ² a +70 °C
predĺženie pri pretrhnutí	≤ 5 %
príľnavosť	≥ 15 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,13 mm
hrúbka nosiče	0,08 mm
trieda reakcie na oheň	trieda A2 a B1 podľa DIN 4102
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 120 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks

Vydané 31. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.