

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDĚLOVACÍ FÓLIE SÍLA 0,13 MM se používá k utěšňování potrubí a vzduchotechniky. Je vhodná k omotávání a balení hliníkem kaširovaných izolačních materiálů, zvláště tam, kde na lepený spoj působí vysoké teplotní zatížení a smykové síly. Dále ji lze použít k utěšňování nádob a trubek při svařování s ochranným plynem a při galvanických procesech.

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDĚLOVACÍ FÓLIE SÍLA 0,13 MM je samolepicí páska složená ze silikonizované hliníkové fólie (antiadhezivní) a jednostranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla.

#### VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
- nehořlavá na kovu
- samozhášecí na hliníkem kaširovaných minerálních izolacích
- silikonizovaný nosič (anti-přilnavá vrstva)

#### APLIKACE

HLINÍKOVÁ PÁSKA BEZ ODDĚLOVACÍ FÓLIE SÍLA 0,13 MM musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	-10 °C až do +40 °C
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	hliníková fólie silikonizovaná
odolnost proti teple	-40 °C až do +140 °C
odolnost proti teple krátkodobá	až do +180 °C
pevnost slepu ve smyku	> 24 h na 0,5 kg / 625 mm <sup>2</sup> a +70 °C
prodloužení při přetržení	≤ 5 %
přilnavost	≥ 15 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,13 mm
tloušťka nosiče	0,08 mm
třída reakce na oheň	třída A2 a B1 dle DIN 4102
zatížení při přetržení	≥ 120 N / 25 mm



#### Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.