

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,15 MM sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie kaširovaných izolačných materiálov, zvlášť tam, kde na lepený spoj pôsobí vysoké teplotné zaťaženie a šmykové sily. Ďalej ju možno použiť na utesňovanie nádob a rúrok pri zvaraní s ochranným plynom.

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,15 MM je samolepiaca páska zložená z mäkkej hliníkovej fólie a jednostranne nanoseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

VÝHODY, POUŽITIE

- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- nehorľavá na kove
- samozhášavá na hliníkom kaširovaných minerálnych izoláciách

APLIKÁCIA

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBK 0,15 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-10 °C až do +40 °C
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	hliníková fólia
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +140 °C
pevnosť zlepu v šmyku	> 24 h na 0,5 kg / 625 mm ² a +70 °C
predĺženie pri pretrhnutí	10 až 20 %
príťažnosť	≥ 15 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,15 mm
hrúbka nosiče	0,10 mm
trieda reakcie na oheň	trieda A2 a B1 podľa DIN 4102
zaťaženie pri pretrhnutí	180 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks

Vydané 31. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odvetviach. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz