



ISOLIER-FLÜSSIG TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP 3. krok k izolaci budov na negativní straně (odvrácené zdroji vody)

TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP je použita jako třetí vrstva v izolačním systému „AQUASTOPP“, který je díky ní vodotěsný a téměř parotěsný.

TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP reaguje s pojivý TĚSNICÍ PUDR AQUASTOPP a IZOLAČNÍ STĚRKA AQUASTOPP v kapilárním systému podkladní konstrukce, kdy vytváří vysoce pevnou směs silikátů a zajišťuje zakotvení izolačního systému ve stavební konstrukci. Tímto je zabráněno dalšímu prostupu vody ze stavební konstrukce. Po vyzrání je výrobek mrazuvzdorný a odolný proti výkvětům solí.

TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP je modifikovaný roztok disilikátu (tj. soli kyseliny křemičité) s vysoce účinnými smáčedly. Bez obsahu rozpouštědel.

VÝHODY, POUŽITÍ

- je elektrostaticky vodivý

APLIKACE

Podklad při použití výrobku jako součást systému „AQUASTOPP“ tvoří TĚSNICÍ PUDR AQUASTOPP.

TĚSNICÍ TEKUTINA AQUASTOPP se, tzv. mokry do mokrého, aplikuje štětcem (ukotví zaizolovanou plochu v podkladu). Bez delšího prodlení se nanese zednickou štětkou IZOLAČNÍ STĚRKA AQUASTOPP v podobě uzavíracího nátěru; po cca 15 minutách se stěrka opakuje již jako finální nátěr tvořící minerální podklad pro přilnutí následně aplikovaných hmot (DLAŽBULEP, sanační systém HASSAN, podlahový potěr apod.).

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému AQUASTOP cca 0,5 kg/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
báze	alkalický roztok disilikátu
hustota	1,20 g/cm ³
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	AQUASTOPP, systémový produkt



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu
5 kg	1 ks
10 kg	1 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 10. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.