

LEPIDLO NA FÓLIE na trvalé vzduchotesné, parotesné prilepenie parotesných fólií na stavebné objekty podľa DIN 4108-7 (murivo, drevo a pod.). Ďalej tiež na lepenie rozličných druhov fólií na väčšinu stavebných materiálov. Bežne sa používa na spájanie, utesňovanie a lepenie polyetylénových, polyamidových a hliníkových fólií na omietky, betón, drevo, kov a iné. Lepidlo je tiež veľmi užitočné pri lepení tesniacich pásov pri inštalácii okien.

LEPIDLO NA FÓLIE je polymérová disperzná jednozložková lepiaca a tesniaca hmota.

VÝHODY, POUŽITIE

- vhodné na rôzne druhy fólií
- na porézne aj neporézne povrchy
- trvalo pružné a samolepiace
- odolné voči starnutiu
- silná lepiivosť a príľnavosť
- dlhý otvorený čas
- nestekavá konzistencia na spracovanie v pozícii nad hlavou
- bez rozpúšťadiel, silikónov, izokyanátov
- na vnútorné aj vonkajšie použitie

APLIKÁCIA

LEPIDLO NA FÓLIE musí byť aplikované na suchý, čistý podklad, prach, mastnoty, oleje, decht, bitúmen a silikóny musia byť odstránené.

Nanáša sa ako minimálne 8 mm hrubá húsenica na pevný podklad. Nerovnosti je nutné vyrovnať hrubšou vrstvou lepidla. Parotesná fólia sa opatrne pritlačí na húsenicu lepidla tak, aby zostala zachovaná vrstva hrúbky 3 – 4 mm. Už vykonané napojenie odporúčame neskôr skontrolovať, či sa spoje dodatočným namáhaním, vniknutím vlhkosti, pôsobením mrazu alebo uvoľnením podkladu neodlepili (DIN 4108 – 7, ods. 7.2.1.).

Čerstvú hmotu a náradie po použití je možné očistiť vodou, stvrdnutú hmotu už iba mechanicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	od +5 °C do +40 °C
farba	modrá
báza	polymerová disperzia
hustota	1200 ± 20 kg/m ³
odolnosť voči teplu	od -20 °C do +75 °C
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov
špeciálne informácie	doba do vytvorenia slupky ~40 min
výdatnosť	až 10 m (pri tloušťke housenky 8 mm)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu

12 ks

Vydané 11. 8. 2025, revidované 17. 12. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz