

LEPIDLO V PÁSCE PROFÍ se používá ke vzduchotěsnému olepování a utěšování fólií pro zpomalování prostupu páry, podle DIN 4108 část 7 a ve smyslu EnEV 2002. Je vhodné k nanášení samolepicí vrstvy na pásy materiálů a k jejich kaširování, zvláště je-li zapotřebí velmi vysoká přilnavost. Používá se i na materiálech, které se těžko slepují.

LEPIDLO V PÁSCE PROFÍ je samolepicí páska složená z polyesterové vláknenné vložky a oboustranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- nosič odolný proti přetruhu
- velmi vysoká dotyková lepivost
- velmi vysoká odolnost vůči stárnutí
- splňuje přísné požadavky DIN 4108–11

**APLIKACE**

LEPIDLO V PÁSCE PROFÍ musí být lepeno na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	transparentní
dotyková lepivost (Tack)	velmi vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	polyesterová vláknenná vložka
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti stárnutí	velmi vysoká
odolnost proti teplu	-30 °C až do +100 °C
odolnost proti teplu krátkodobá	+120 °C
přilnavost	≥ 25 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	rooftite, systémový produkt pro obvodové pláště budov
tloušťka celková	0,25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	19 mm	32 ks
50 m	25 mm	24 ks
50 m	30 mm	20 ks
50 m	38 mm	16 ks
50 m	50 mm	12 ks
50 m	910 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 16. 11. 2023.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)