

OBKLADOLEP je lepiaca hmota určená najmä na okamžité lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, dreva, umakartu, muríva, cementových a vápenocementových malt, sadrokartónu, KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK aj polystyrénových podhládov.

OBKLADOLEP je jednozložková lepiaca hmota na disperznej báze, pripravená na okamžité použitie. Vytvrdnutie prebieha odparením vody.

VÝHODY, POUŽITIE

- vhodný na vnútorné použitie
- má vysokú príľnavosť a pružnosť vďaka vysokému obsahu polymérov
- možnosť lepenia na steny aj podlahy
- je možné ho použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu
- má výbornú prídržnosť k betónu, drevu, murívu, cementovým a vápenocementovým maltám, sadrokartónu, umakartu aj KONŠTRUKČNÝM DOSKÁM HASOFT
- je vhodný aj na lepenie dlažby na podlahu s podlahovým vykurovaním
- umožňuje ľahké lepenie polystyrénu, podhládov a pod.

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné odsekať všetky hrubé nerovnosti a náliatky. V prípade, že podklad je povrchovo nesúdržný alebo veľmi suchý, je nevyhnutné upraviť ho pred pokládkou prechodovým mostíkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Pri lepení na umakart (alebo iné nesavé podklady) je vhodné na povrch deň vopred natiahnuť tenkú vrstvu lepidla, alebo naniesť náter DRSONA.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

OBKLADOLEP je už namiešaný v hustote optimálnej pre jeho aplikáciu a nie je potrebné nijak ho upravovať.

POUŽITIE

OBKLADOLEP je možné nanášať priloženou hrebeňovou stierkou. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. S lepeným materiálom je možné manipulovať cca 15 min. po pokládke. Lepidlo nanášajte vždy na takú veľkú plochu, ktorú stihnete obložiť do 10 min. Škárovanie nie je možné vykonávať skôr ako po 24 hodinách (pri teplotách pod +10 °C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné po 28 dňoch. Po celú dobu spracovania a zrenia nesmie teplota lepidla a okolia klesnúť pod +5 °C. Prípadné znečistenie kovových líšť a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť vodou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s lepidlom OBKLADOLEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s disperznými hmotami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	šedá
čas zavädnutí	20 minút
hmotnosť sypaná	1600 ± 40 kg/m³
memá spotreba	1,6 kg/m²/mm
odolnosť voči teplu	-20 °C až do +70 °C
príľnavosť k podkladu šmykovou skúškou - po tepelnom starnutí	3,1 N/mm²
príľnavosť k podkladu šmykovou skúškou - počiatočná	2,4 N/mm²
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	24 mesiacov
sklz	0,1 mm
výdatnosť	2; 3 alebo 4 kg/m² (stierka 4×4; 6×6 alebo 10×10 mm)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	v kartonu
1,5 kg	
4,5 kg	

Vydané 10. 4. 2015, revidované 16. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz