

PAROBRZDA SD CONTROL sa používa ako inteligentná paroobrzdňá zábrana a vzduchotesná bariéra podľa DIN 4108 a v zmysle EnEV. Je vhodná do interiéru novostavieb, vhodná je tiež do nízkoenergetických domov aj drevostavieb a rekonštruovaných budov. V kombinácii s lepiacimi páskami napr. **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFI alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI tvorí spoľahlivé systémové riešenie v oblasti striech.

PAROBRZDA SD CONTROL je paroobrzdňá fólia zložená z dvojvrstvovej fólie.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- vynikajúca odolnosť proti starnutiu

APLIKÁCIA

PAROBRZDA SD CONTROL sa pripevňuje k dreveným konštrukciám sponkami alebo klincami s plochou hlavou, k nosným konštrukciám podhládov (napr. CD profilom) sa pripevňuje obojstranným **970** LEPIDLOM V PÁSKE PROFI. Prieniky prichytenia fólie je nutné prelepiť **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFI alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI. Týmto páskami sa fólia musí zlepiť aj v presahoch.

Napojenie fólie na stavebné konštrukcie, napr. na obvodovú stenu či neohobľované trámy, sa systémovo rieši kombináciou prítlačnej laty s tesnením **315** PENA PUR V PÁSKE alebo s páskou **651** BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA. Možno je aj použiť lepidlo z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).

Všetky priestupy cez fóliu je nutné prelepiť a utesniť **605** BUTYLOVOU PÁSKOU SUPERFLEXIBILNOU, ktorá dokáže univerzálne skopírovať akýkoľvek tvar priechodu.

Napojenie na strešné okná je vhodné riešiť podľa predpisu ich výrobcu. Obyčajne sa tesní **651** BUTYLOVOU OBOJSTRANKOU BEZ NOSIČA v oblasti rámu okna, ostatné preplátované spoje fólií konštrukčných priechodov sa aj v tomto prípade lepia **186** PAROTESNOU PÁSKOU PAP PROFI alebo **586** PAROTESNOU PÁSKOU PE PROFI.

Podhládové dosky sa doporučuje kotviť do viacúrovňového roštu tak, aby skrutky neperforovali fóliu. Kotviace prvky takejto konštrukcie sa potom doporučuje tesniť **602** SKRUTKOTESNOU PÁSKOU.

TECHNICKÉ ÚDAJE

najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom smere	≥ 100 N / 50 mm
najväčšia ťahová sila v priečnom smere	≥ 80 N / 50 mm
odolnosť proti alkáliám	vyhovuje
odolnosť proti proťhávaniu	≥ 50 N
odolnosť proti teplu	-20 °C až do +80 °C
odolnosť proti umelému starnutiu	vyhovuje
plošná hmotnosť	95 g/m² ± 7 %
priepustnosť vodné pary	2,3 ± 0,2 m
reakcia na oheň	trieda E
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
ťažnosť v pozdĺžnom smere	60 %
ťažnosť v priečnom smere	60 %
hrúbka	0,14 mm
vodotesnosť	vyhovuje



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
50 m	1500 mm	1 ks

Vydané 15. 1. 2019, revidované 25. 2. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz