

PAROBRZDA SD CONTROL se používá jako inteligentní parobrzdňá zábrana a vzduchotěsná bariéra, podle DIN 4108 a ve smyslu EnEV (Nařízení pro úspory energie). Je vhodná do interiérů novostaveb, vhodná je také do nízkoenergetických domů i dřevostaveb a rekonstruovaných budov. V kombinaci s lepicími páskami např. **186** PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI nebo **586** PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI tvoří spolehlivé systémové řešení v oblasti střeš.

PAROBRZDA SD CONTROL je parobrzdňá fólie složená z dvouvrstvé kompozitní fólie.

VÝHODY, POUŽITÍ

- vzduchotěsná dle DIN 4108 část 7
- vynikající odolnost proti stárnutí

APLIKACE

PAROBRZDA SD CONTROL se připevňuje k dřevěným konstrukcím sponkami nebo hřeby s plochou hlavou, k nosným konstrukcím podhledů, např. CD profily, se připevňuje oboustranným **970** LEPIDLEM V PÁSCĚ PROFÍ. Průniky přichycení fólie je nutné přelepit **186** PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI nebo **586** PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI. Těmito páskami se fólie musí slepit také v přesazích.

Napojení fólie na stavební konstrukce, např. na obvodovou stěnu či nehoblované trámy, se systémově řeší kombinací přítlačné latě s těsněním **315** PĚNA PUR V PÁSCĚ nebo s páskou **651** BUTYLOVÁ OBOUSTRANKA BEZ NOSIČE. Také je možné použít lepidlo z kartuše LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP (tj. 6400 FORTAX).

Veškeré prostupy skrz fólii je nutné přelepit a utěsnit **605** BUTYLOVOU PÁSKOU SUPERFLEXIBILNÍ, která dokáže univerzálně zkopírovat jakýkoliv tvar průchodu.

Napojení na střešní okna je vhodné řešit podle předpisu jejich výrobce. Obvykle se těsní **651** BUTYLOVOU OBOUSTRANKOU BEZ NOSIČE v oblasti rámu okna, ostatní přepřátované spoje fólií konstrukčních přechodů se i v tomto případě lepí **186** PAROTĚSNOU PÁSKOU PAP PROFI nebo **586** PAROTĚSNOU PÁSKOU PE PROFI.

Podhledové desky se doporučuje kotvit do víceúrovňového roštu tak, aby vruty neperforovali fólii. Kotvicí prvky takové konstrukce se pak doporučuje těsnit **602** ŠROUBOTĚSNOU PÁSKOU.

TECHNICKÉ ÚDAJE

největší tahová síla v podélném směru	≥ 100 N / 50 mm
největší tahová síla v příčném směru	≥ 80 N / 50 mm
odolnost proti alkáliím	vyhovuje
odolnost proti protrhávání	≥ 50 N
odolnost proti teplotě	-20 °C až do +80 °C
odolnost proti umělému stárnutí	vyhovuje
plošná hmotnost	95 g/m² ± 7 %
propustnost vodní páry	2,3 ± 0,2 m
reakce na oheň	třída E
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tažnost v podélném směru	60 %
tažnost v příčném směru	60 %
tloušťka	0,14 mm
vodotěsnost	vyhovuje



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	1500 mm	1 ks

Vydáno 10. 1. 2019, revidováno 25. 2. 2019.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz