

PAROTESNÁ PÁSKA PE PROFI sa používa na teplej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary podľa DIN 4108 časť 7 v oblasti šikmých striech. Lepené môžu byť preplátované spoje fólií, PP vliesov alebo nepovoskovaných papierov, spoje hliníkových pásov alebo dosiek OSB.

PAROTESNÁ PÁSKA PE PROFI je samolepiaca páska zložená z pružnej PE fólie, UV stabilizovanej a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla vystuženého vláknitou vložkou a na povrchu krytého ochranným pásikom. Neobsahuje rozpúšťadlá ani žiadne halogénové zlúčeniny ťažkých kovov.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108–7
- splňa prísne požiadavky DIN 4108–11
- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič trvalo odolný voči vode
- veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- vynikajúca odolnosť voči starnutiu

#### APLIKÁCIA

PAROTESNÁ PÁSKA PE PROFI musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Podklady ako sú MDF dosky je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| aplikačná teplota              | +5 °C až do +40 °C                                    |
| farba                          | biela, zelená                                         |
| dotyková lepiivosť             | veľmi vysoká                                          |
| dutinka                        | 76,5 a 85 mm                                          |
| ekvivalentná difúzna hrúbka sd | 45 m                                                  |
| lepidlo                        | polyakrylát                                           |
| nosič                          | PE fólia, UV stabilizovaná                            |
| oddeľovacia krycia vrstva      | silikónový papier                                     |
| odolnosť voči teplu            | -40 °C až do +80 °C                                   |
| odolnosť voči vlhkosti         | trvalo odolná                                         |
| predĺženie pri pretrhnutí      | 20 %                                                  |
| priľnavosť                     | > 30 N / 25 mm                                        |
| skladovanie                    | v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením |
| špeciálne informácie           | rooftite, systémový produkt pre obvodové plášte budov |
| hrúbka celková                 | 0,34 mm                                               |
| hrúbka nosiče                  | 0,08 mm                                               |
| zaťaženie pri pretrhnutí       | > 50 N / 25 mm                                        |



TECHNICKÝ LIST

| Jednotky balenia |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| návin            | šírka  | v kartonu |
| 25 m             | 50 mm  | 12 ks     |
| 25 m             | 60 mm  | 10 ks     |
| 25 m             | 75 mm  | 8 ks      |
| 25 m             | 100 mm | 6 ks      |
| 40 m             | 160 mm | 4 ks      |

Vydané 11. 2. 2014, revidované 16. 11. 2023.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)