

PLOCHU CHRAŇ LASER chrání choulostivé povrchy před znečištěním a poškozením během dalšího zpracování, skladování, montáže a transportu. Lze ji použít i jako povrchovou ochranu při laserovém řezání. Je UV stabilní.

PLOCHU CHRAŇ LASER je samolepicí fólie složená z polyethylenu a jednostranně naneseného lepidla z přírodního kaučuku.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- nosič odolný vůči vodě
- odolná olejům a rozpouštědlům

APLIKACE

PLOCHU CHRAŇ LASER musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Je určena pro velkoplošnou ochranu následujících adhezních podkladů:

- PVC profily (např. okenní rámy)
- práškově lakované kovové povrchy
- hladké a lehce strukturované kovové povrchy
- lakované povrchy
- nerezovou ocel a broušené povrchy
- hliník leštěný i broušený
- hliník eloxovaný

PLOCHU CHRAŇ LASER není vhodný na povrchy z mědi a mosazi.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte na dokonalé přilnutí fólie na chráněné plochy, zamezte tím případnému zatečení vody pod nalepenou folii. Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a folii, je nutné zajistit její vyschnutí. Teprve potom může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla fólie na podkladním materiálu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	bílá/černá
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PE-coex fólie
odolnost proti teplu	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení podélné	200 %
prodloužení při přetržení příčné	300 %
přilnavost	3 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,065 mm
zatížení při přetržení podélné	≥ 30 N / 25 mm
zatížení při přetržení příčná	≥ 20 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
125 m	1000 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz