

PLOCHU CHRÁŇ UV STABIL sa využíva v stavebníctve, najmä pri výrobe trapézových plechov, izolačných panelov a kuchynských dosiek s hladkou povrchovou úpravou. UV stabilná je minimálne 90 dní.

PLOCHU CHRÁŇ UV STABIL je ochranná samolepiaca fólia vyrábaná nanášaním lepivého filmu na báze akrylátov na fólii z modifikovaného PE.

VÝHODY, POUŽITIE

- dobrá príľnavosť k polárnym materiálom
- odolnosť voči vyšším teplotám
- bez transferu lepidla na chránenú plochu

APLIKÁCIA

PLOCHU CHRÁŇ UV STABIL musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Na čistenie pozostatkov lepidiel použite bežne dostupný isopropylalkohol.

UPOZORNENIE

Dbajte na dokonalé priľnutie na chránené plochy, zamedzte tým prípadnému zatečeniu vody pod nalepenú fóliu. Pri zatečení vody medzi chránenú plochu a fóliu je nutné zaistiť jej vyschnutie. Až potom môže dôjsť k odstráneniu fólie. V opačnom prípade môže zostať časť lepidla fólie na podkladnom materiáli. Neručíme za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologických postupov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+10 °C až do +40 °C
lepidlo	akrylová disperzia (nie je voděodolné)
nosič	LDPE s UV stabilizátory, bez silikónu
odolnosť voči teplu krátkodobá	až do +60 °C
odolnosť voči UV	min. 3 mesiace
pevnosť v ťahu	55 (±3) N / 25 mm
predĺženie pri pretrhnutí	> 185 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	min. 12 mesiacov pri predpísaných podmienkach skladovania
špeciálne informácie	pred aplikáciou je nutné temperovať na 18–25 °C, po dobu min. 24 hodín
hrúbka celková	0,035 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
100 m	250 mm	4 ks
100 m	500 mm	11 ks
100 m	1000 mm	1 ks

Vydané 13. 12. 2013, revidované 1. 10. 2020.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.