

PŘEBROUSITELNÁ PÁSKA KLASIK je dobrá volba pro ochranu dílů při značení, pískování nebo broušení.

PŘEBROUSITELNÁ PÁSKA KLASIK je samolepicí páska složená z tkaniny potažené PE a jednostranně naneseného kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- lepidlo dobře odolává krátkodobému působení vody, což umožňuje použití mokrych procesů značení, pískování nebo broušení
- značení, ochrana či uzavření v mokru

APLIKACE

PŘEBROUSITELNÁ PÁSKA KLASIK musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	červená, hnědá, modrá, šedá, zelená, žlutá
dutinka	76 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PE potažená tkanina
odolnost proti klimatickým vlivům	dobrá
odolnost proti teple	-35 °C až do + 80 °C
odolnost proti UV	omezená
pevnost slepu ve smyku	6 h / 23 °C
prodloužení při přetržení	10 %
přilnavost	4 N/cm
přilnavost při odvíjení	3 N/cm
skladování	v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	6 měsíců
tloušťka celková	0,28 mm
tloušťka nosiče	0,19 mm
zatížení při přetržení	56 N/cm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	38 mm	24 ks
50 m	50 mm	20 ks

Vydáno 1. 11. 2012, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz