

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 je určený na rýchle opravy ako napr. vyplňovanie drobných dutín, uzatváranie trhlin, vyplňovanie dier a priehlbín, osadzovanie a montáž oceľových a plastových dielov do betónu a muriva.

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 je počas minút zrejúci cement na rýchle opravy a montáže, rovnako ako na urýchlenie zrenia zmesi piesku a cementu. Po vyzretí neprepúšťa vodu a odoláva vplyvom počasia.

APLIKÁCIA

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 sa rýchlo zmieša s vodou (miešací pomer pre balenie 5 kg = cca 850 ml vody) do dosiahnutia plastickej konzistencie a potom sa okamžite spracuje.

Pri použití výrobku ako prísady do omietky alebo betónu sa BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 najprv v suchom stave zmieša s cementom a pieskom. Potom sa pridá voda a zmes sa mieša až do dosiahnutia plastickej konzistencie.

Vždy pripravujte len také množstvo materiálu, ktoré stihnete v dobe spracovateľnosti spotrebovať.

Minerálny podklad musí byť savý, pevný a nosný. Podklad musí byť bez sadry, bitúmenu, tuku, olejov, prachu, farieb a ďalších separačných látok. Vrstvy z cementovej kaše, vápenné alebo spojivové nátery sa musia odstrániť pieskovaním alebo frézovaním. Správne navlhčený podklad zostáva až do konca aplikácie matne vlhký. Prípadná stojaca voda musí byť z podkladu odstránená.

BLESKOVÝ CEMENT RAPID 8 sa do dier nanáša murárskou lyžicou, zhutní sa a ihneď vyhladí. Po cca 15 minútach dosiahne malta konečnú pevnosť.

Do doby úplného vyzretia výrobku inštalovaným prvkom nepohybujte.

ČISTENIE PRACOVNÝCH POMÔCOK

Ihneď po použití vodou, po vyzretí iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ

Miešací pomer pre balenie 5 kg = ca 850 ml vody.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pre zaobchádzanie s výrobkom rovnako ako pre spracovávanie zmesi platí z dôvodu alkalické reakcie označenie „Dráždivý“. Výrobok obsahuje cement. Dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo vážnejšieho poškodenia očí. Možná senzibilizácia pri kontakte s pokožkou. Chráňte pred dosahom detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri zasiahnutí očí vyberte prípadné kontaktné šošovky a oči dôkladne vypláchnite vodou. Potom konzultujte s lekárom. Používajte vhodné ochranné rukavice a tesné priliehavé ochranné okuliare.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	šedá
čas tuhnutia	cca 8 minút
čas tvrdnutia	cca 15 minút
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov



Jednotky balenia

balenie	v kartóne
1 kg	1 ks
15 kg	1 ks
5 kg	1 ks

Vydáno 2. 12. 2013, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..