



RENOGRUND PU RAPID PU PENETRÁCIA RÝCHLA zábrana voči zbytkovej vlhkosti, bez obsahu rozpúšťadiel

RENOGRUND PU RAPID slúži na spevnenie povrchu podkladu, ako adhézný mostík na podkladoch so zbytkami lepidiel a pri aplikácii vo dvoch vrstvách aj ako zábrana voči zbytkovej vlhkosti z betónového podkladu a cementového poteru do max. 4,5 CM-%.

RENOGRUND PU RAPID je jednozložková polyuretánová penetrácia bez obsahu rozpúšťadiel na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, ako sú betónové stropy, cementové a anhydritové potery, xylolitový poter a horečnatý poter, rovnako ako materiály na báze dreva.

Ako zábranu voči vlhkosti nepoužívajte v prípadoch podlahového vykurovania a u podkladov, ktoré sú citlivé na vlhkosť (napr. anhydritový alebo xylolitový poter).

VÝHODY, POUŽITIE

- jednozložkový
- veľmi rýchle schnutie
- bez obsahu rozpúšťadiel
- silná príľnavosť
- schopnosť prenikať hlboko do podkladu

APLIKÁCIA

Podklad musí byť rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a tlaku a dôkladne vyzretý. Anhydritové podlahy sa dopredu zabrusia a povysávajú.

RENOGRUND PU RAPID je pripravená priamo na nanášanie velúrovým valčekom, aby bolo zaistené dôkladné uzatvorenie pórov a optimálne naviazanie výrobku s podkladom. K vytvoreniu zábrany voči prenikaniu zbytkovej vlhkosti z podkladu je potrebné náter aplikovať vo dvoch krokoch. Pred ďalšou aplikáciou prípravku musí dôjsť k zaschnutiu predchádzajúceho náteru (1–2 hodiny, maximálne 6 hodín). Druhý náter sa nanáša v smere kolmom na smer náteru prvého. Čerstvý náter sa zasype rovnomerným množstvom suchého kremičitého piesku.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) ako základový náter: cca 150 g/m², ako zábrana voči vlhkosti: cca 250–300 g/m². Zásyp kremičitým pieskom 2,5–4,0 kg/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+15 °C až do +25 °C
farba	červenohnedá
báza	polyuretán
hustota	1,20 g/cm ³
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne
1,1 kg	1 ks
11 kg	1 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 29. 1. 2016.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..