

STRAIT-FLEX MEDIUM slúži na vystuženie všetkých rohových škár pri vykonávaní finálnych povrchových úprav, napr. rohových stykov dvoch plôch a tam, kde sú potrebné tenšie pásy ako STRAIT-FLEX ORIGINAL. Páska je ideálna na vystuženie vnútorných rohov a plochých spojov sadrokartónu, kde sa bežne používajú armovacie alebo sklené pásy, napr. v podkroviach, alebo v montovaných drevodomochoch. Páska vyrovnáva a vytvára rovné línie v komplikovaných kútoch sadrokartónu. Uzatvára väčšie medzery medzi sadrokartónom, prípadne sadrokartónom a bežnou stenou.

Páska je na báze PVC, celulózy a sklenených vlákien určená na vystuženie a prekrytie zakrivených rohových škár, predovšetkým pri sadrokartónových konštrukciách.

Pozdĺžny prelis uprostred pásy s perforáciou, ktorá umožňuje rýchlejšie vysychanie podkladov, umožňuje jej vytvarovanie do akéhokoľvek uhla. Páska sa dodáva v papierovom kartóne s návinom až 30 m = práca s minimálnymi zvyškami, jednoduchá manipulácia a zamedzenie poškodenia pri preprave alebo v náročných podmienkach na stavbe.

VÝHODY, POUŽITIE

- nepraská
- vytvára rovné línie
- niekoľkokrát pevnejšia než bežné sklotextilné alebo papierové pásy
- nekrúti sa, netrhá a nevytvára pluzgiere
- odoláva mechanickému poškodeniu, zmenám teploty, vode aj vlhkému prostrediu
- rýchlejšia montáž o 25–50 % v porovnaní s papierovou páskou
- ideálna na použitie v kúpeľniach

APLIKÁCIA

Upravte STRAIT-FLEX MEDIUM na požadovanú dĺžku a jej konce odrežte v uhle 45°. Pásku preložte na polovicu tak, aby sa potlačené strany dotýkali. Rovnomerne naneste niektorý z radu sadrových škárovacích tmelov a do neho vložte STRAIT-FLEX MEDIUM. Pásku je nutné vždy prispôsobiť konkrétnemu použitiu – pri vnútorných rohoch preložte menej, než je požadovaný uhol, s malým predpäťm, ktoré zaručí dokonalé a celoplošné priľnutie tmelu. Vyhľadzte nerovnosti a odstráňte nadbytočné množstvo stierky. Na povrch pásy ihneď potom naneste druhú a po jej zaschnutí aj finálnu pastu, povrch prebrúste na ľahký a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	biela se zeleným značením
nosič	PVC, celulóza, sklené vlákna
odolnosť voči teplu	–30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	>25 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	150 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,5 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
10 m	57 mm	27 ks
20 m	57 mm	15 ks
30 m	57 mm	12 ks

Vydané 6. 9. 2022, revidované 8. 9. 2022.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz