

STRAIT-FLEX MID-FLEX slúži na vystuženie všetkých rohových škár pri vykonávaní finálnych povrchových úprav napr. kazetových stropov, okenných špaliet. Je ideálny na vystuženie vnútorných aj vonkajších rohov napr. v podkrovných alebo montovaných drevodomoch. Páska vyrovnáva a vytvára rovné línie v komplikovaných kútoch aj na rohoch sadrokartónu.

Páska na báze PVC, celulózy a sklenených vlákien určená hlavne na vystuženie sadrokartónových konštrukcií.

Papierové lemovanie pásky umožňuje maximálnu priľnavosť a rýchlejšie vysychanie podkladu, pozdĺžny prelís uprostred výrobku zase umožňuje jej vytvarovanie do akéhokoľvek uhla. Páska sa dodáva v papierovom kartóne s návinom 30 m = práca s minimálnymi zvyškami pásky, jednoduchá manipulácia a zamedzenie poškodenia pri preprave alebo v náročných podmienkach na stavbe.

VÝHODY, POUŽITIE

- nepraská
- vytvára rovné línie
- niekoľkokrát pevnejšia než bežné sklotextilné alebo papierové pásy
- nekrúti sa, netrhá a nevytvára pľuzgiere
- odoláva mechanickému poškodeniu, zmenám teploty, vode aj vlhkému prostrediu
- rýchlejšia montáž o 25–50 % v porovnaní s papierovou páskou
- ideálna na použitie v kúpeľniach

APLIKÁCIA

Upravte STRAIT-FLEX MID-FLEX na požadovanú dĺžku a jej konce zarežte v uhle 45°. Pásku preložte na polovicu tak, aby páska smerovala potlačenou stranou smerom von. Rovnomerne naneste niektorý z radu sadrových škárovacích tmelov a vtlačte do neho STRAIT-FLEX MID-FLEX. Pásku je nutné vždy prispôbiť na konkrétne použitie (vnútorný, vonkajší roh) – vždy s malým predpäťm, ktoré zaručí dokonalé a celoplošné priľnutie do tmelu. Vyhladte nerovnosti a odstráňte zvyšné množstvo stierky. Na povrch pásy ihneď potom naneste druhú a po jej zaschnutí aj finálnu pastu, povrch prebrúste na ľahko plynulý a hladký povrch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	>5 °C
farba	biela s šedým značením
nosič	PVC, celulóza, sklené vlákna
odolnosť voči teplu	–30 °C až +70 °C
odolnosť voči vlhkosti	výborná
pevnosť v ťahu	>25 MPa
predĺženie pri pretrhnutí	150 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	1 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
15 m	77 mm	12 ks
30 m	77 mm	10 ks

Vydané 23. 3. 2023, revidované 7. 4. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz